



Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

ESCUELA SUPERIOR TEPEJI DEL RÍO

TESIS

**Películas delgadas de óxido de zinc depositadas por la
técnica de spin-coating, para aplicaciones de sensado
de gases de propano y monóxido de carbono**

Presenta

ING. Stephani Riojano

Directores

Dr. Heriberto Gómez Pozos

Dra. Lizeth Martínez Ayala

Tepeji del Rio, Hgo., México 2026



Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Escuela Superior de Tepeji del Río
Campus Tepeji del Río

OFICIO NÚM. ESTE-140-2026

ING. STEPHANI MONSERRAT ROJANO CHÁVEZ
ALUMNA DE LA MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
ESCUELA SUPERIOR DE TEPEJI DEL RÍO
P R E S E N T E

AT'N: M. EN I. HÉCTOR DANIEL MOLINA RUIZ
COORDINADOR DE POSGRADO
ESCUELA SUPERIOR DE TEPEJI DEL RÍO

Por este medio, envío a usted mis mejores deseos, al tiempo que espero que el presente le encuentre a usted, a los suyos y a su equipo de trabajo, en pleno estado de salud. Aunado a lo anterior y con fundamento en el Capítulo V, Artículo 51, Fracciones III y IX del Estatuto General de nuestra Universidad, le informo que se ha autorizado la impresión de su propuesta de tesis, intitulada **"Películas delgadas de óxido de zinc depositadas por la técnica spin-coating, para aplicaciones de sensado de gasas de propano y monóxido de carbono"**.

Sin más por el momento, me reitero a sus distinguidas órdenes y quedo atento a sus comentarios e indicaciones.

ATENTAMENTE
"AMOR, ORDEN Y PROGRESO"
TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, HGO., 03 DE MARZO DEL AÑO 2026

MTRO. GUADALUPE ISRAEL FLORES ARIZA
DIRECTOR



c.c.p. Archivo
GIFA/hdmr/lpro*26

"Amor, Orden y Progreso"



Avenida del Maestro No. 41, Colonia Noxtongo Segunda
Sección, Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, México;
C.P. 42855
Teléfono: 7717172000 Ext. 50401
estr@uaeh.edu.mx

uaeh.edu.mx

DEDICATORIA

Quiero dedicar un espacio especial de gratitud a mis directores de tesis: el **Dr. Heberto Gómez**, la **Dra. Lizeth Martínez** y el **Dr. Kartik**. Gracias por creer en este proyecto tanto como yo, y por estar presentes en todo momento. Su acompañamiento fue mucho más que supervisión académica; sus palabras de aliento y su guía constante fueron el motor que me impulsó a superar cada desafío y llegar a la meta. No podría haber pedido mejores mentores.

AGRADECIMIENTOS

Expreso mi más sincero agradecimiento a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por brindarme la oportunidad de formarme profesional y humanamente dentro de sus aulas, así como por proporcionarme los conocimientos, herramientas y valores que hicieron posible la culminación de este trabajo.

Agradezco de manera especial al profesorado de la Maestría en Gestión y Desarrollo de Nuevas Tecnologías, en particular al Mtro. Daniel Molina, coordinador del programa, por su compromiso, disposición y apoyo durante mi formación académica.

Reconozco profundamente la valiosa revisión, observaciones y tiempo dedicado por parte del honorable jurado de sinodales, cuyas aportaciones enriquecen y fortalecen el presente trabajo.

De igual forma, extiendo mi más profundo agradecimiento a mis directores de tesis, el Dr. Heberto Gómez Pozos y la Mtra. Lizeth Martínez Ayala, por su acompañamiento, orientación constante, paciencia y confianza a lo largo de todo el proceso de investigación.

Finalmente, agradezco a todas las personas del ámbito académico que contribuyeron directa o indirectamente a la realización de este trabajo.

Resumen

Se depositaron películas de óxido de zinc (ZnO) no dopado sobre sustratos de vidrio sodocálcico mediante el método sol-gel asistido por recubrimiento por rotación (spin coating). El dihidrato de acetato de zinc, el 2-metoxietanol y la monoetanolamina se emplearon como precursor, solvente y agente surfactante, respectivamente.

El análisis por difracción de rayos X (XRD) confirmó la estructura cristalina tipo wurtzita del ZnO, con orientación preferencial en el plano (002). Los estudios de microscopía electrónica de barrido (SEM) evidenciaron la formación de granos esféricos con morfología porosa y una distribución de tamaño entre 20 y 60 nm.

La espectroscopía Raman corroboró la cristalización y el desorden estructural presentes en los sensores de ZnO. Las respuestas sensoras de las películas se evaluaron frente a monóxido de carbono (CO) y propano (C₃H₈) bajo diferentes concentraciones de gas y temperaturas de operación.

Las mayores respuestas sensoras, aproximadamente de ~35 para CO y ~1400 para C₃H₈, se obtuvieron en las películas depositadas a 4000 rpm. El comportamiento de la respuesta sensora se analizó en función de las propiedades estructurales y morfológicas, atribuyéndose la mejora observada a la velocidad de rotación empleada durante el proceso de spin coating.

Abstract

Undoped zinc oxide (ZnO) films were deposited on soda-lime glass substrates using the sol-gel spin-coating method. Zinc acetate dihydrate, 2-methoxyethanol, and monoethanolamine were employed as precursor, solvent, and surfactant, respectively.

X-ray diffraction (XRD) analysis confirmed the wurtzite crystalline structure of ZnO with a preferential orientation along the (002) plane. Scanning electron microscopy (SEM) studies revealed the formation of spherical grains with a porous morphology and a grain size distribution ranging from 20 to 60 nm.

Raman spectroscopy corroborated the crystallization and the presence of structural disorder in the ZnO sensors. The sensing responses of the films were evaluated toward carbon monoxide (CO) and propane (C₃H₈) at different gas concentrations and operating temperatures.

The highest sensing responses, approximately ~35 for CO and ~1400 for C₃H₈, were obtained for films deposited at 4000 rpm. The sensing behavior was analyzed based on the structural and morphological properties, and the observed improvement was attributed to the spin-coating rotation speed.

Contenido

DEDICATORIA.....	3
AGRADECIMIENTOS	3
Resumen.....	4
Abstract.....	4
Índice de Figuras	9
Índice de Tablas.....	10
Capítulo 1.....	11
1. Introducción	11
1.1 Planteamiento del problema	11
1.2 Estrategia planteada	11
1.3 Hipótesis	11
1.4 Justificación	12
1.5 Objetivo general.....	12
1.6 Objetivos específicos	12
Capítulo 2.....	14
2.1 Marco teórico	14
2.1.1 Contaminación ambiental por gases de efecto invernadero (GEI).....	14
Referencias.....	17
2.2 Sensores de gases: fundamentos generales.....	18
2.3 Clasificación de sensores de gases	18
2.4 Óxidos metálicos semiconductores (MOS)	19
2.4.1 Mecanismos de detección de gases reductores y oxidantes	19
2.4.1 Factores determinantes en el mecanismo de sensado de gases	19
2.4.2 Propiedades electrónicas y de conducción	20
2.4.3 Influencia de la morfología y el tamaño de grano.....	20
2.4.5 Dopaje y funcionalización	21
2.4.6 Aplicaciones y desafíos actuales	21
2.5 Óxido de Zinc.....	21
2.5.1 Propiedades estructurales y electrónicas del ZnO	21
2.5.1.1 Estructura cristalina del ZnO	22
2.5.2 Propiedades electrónicas.....	22
2.5.3 Influencia del tamaño de grano y la morfología	23

2.6 Mecanismo de detección en sensores basados en ZnO	23
2.6.1 Adsorción de oxígeno y formación de la capa de agotamiento	23
2.6.2 Interacción con gases reductores	24
2.6.3 Temperatura de operación y transición fisisorción/quimisorción	24
2.6.4 Morfología, tamaño de grano y área superficial	24
2.6.5 Respuesta y recuperación	25
2.7 Método sol-gel para la síntesis de ZnO	25
2.7.1 Etapas del proceso sol-gel	25
2.7.1.1 Preparación del sol-gel	25
2.7.1.2 Hidrólisis y condensación	26
2.7.1.3 Depósito	26
2.7.1.4 Secado y tratamiento térmico (annealing)	26
2.7.2 Parámetros que influyen en el resultado final	26
2.7.2 Ventajas del método sol-gel en el depósito del ZnO	27
2.8 Técnica de Dip coating	27
2.8.1 Principio de funcionamiento	27
2.9 Técnica de spin-coating	29
Referencias	30
Capítulo 3 Técnicas de caracterización de películas delgadas de ZnO	33
3.1 Técnicas de caracterización de las películas de ZnO	33
3.1.1 Perfilometría: fundamentos y aplicación en películas delgadas de ZnO	33
3.1.2 Tipos de perfilometría	33
3.1.3 Principales parámetros medidos	33
3.1.4 Aplicación de la perfilometría en películas de ZnO	34
Ventajas de la técnica	34
Limitaciones	35
3.1.5 Importancia del espesor en el desarrollo de sensores de gases	35
3.2 Difracción de rayos X (DRX) y su aplicación en películas delgadas de ZnO	35
3.2.1 Fundamento teórico	35
3.2.2 Configuraciones experimentales	36
3.2.3 Aplicación de DRX en películas delgadas de ZnO	37
3.2.4 Importancia del DRX en el control de calidad	37
3.2.5 Ventajas y limitaciones de la técnica DRX	38

3.3 Propiedades morfológicas de películas delgadas de ZnO: caracterización mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)	38
3.3.1 Introducción a las propiedades morfológicas	38
3.3.2. Fundamentos de la Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)	39
3.3.3 Aplicación del SEM en películas delgadas de ZnO	40
3.3.4 Análisis de imágenes SEM: Interpretación morfológica	41
3.3.5 Relevancia de las propiedades morfológicas en sensores de gases.....	41
3.3.6. Ventajas y limitaciones del SEM	42
3.4 Equipo de sensado	42
Referencias.....	45
Capítulo 4 Desarrollo experimental y discusión de resultados.....	47
4.1 Preparación de películas delgadas de ZnO	47
4.2.1 Preparación de la solución de partida.....	47
4.3 Caracterización estructural	48
4.4 Caracterización morfológica	50
4.5 Mediciones de perfilometría.....	53
4.6 Análisis Raman	55
4.7 Propiedades de detección de gases	56
4.8 Detección de Propano (C_3H_8).....	57
4.9 Detección de monóxido de carbono (CO)	59
4.10 Mecanismo de crecimiento de películas de ZnO depositadas por spin coating (centrifugación).....	61
Referencias.....	62
Capítulo 4 CONCLUSIONES	68

Índice de Figuras

Figura 1: Técnica de Spin-coating	30
Figura 2: Configuración básica del equipo de difracción de rayos X.....	37
Figura 3: Configuración básica de un equipo SEM	40
Figura 4: Equipo de sensado	45
Figura 5: Patrones de difracción de las películas de ZnO depositadas a diferentes velocidades de giro	49
Figura 6: Micrografías de SEM para películas de ZnO preparadas a una velocidad de rotación de 1000 rpm a), 2000 rpm b), 3000 rpm c) y 4000 rpm d).	52
Figura 7: Mediciones de escalón por perfilometría para películas de ZnO depositadas por spin-coating y a una velocidad de rotación de 1000 rpm a), 2000 rpm b), 3000 rpm c) y 4000 rpm d).....	54
Figura 8: Espectroscopia Raman para películas de ZnO	56
Figura 9: Resultados de respuesta de sensado en presencia de gas C ₃ H ₈ , para las películas de ZnO depositadas por spin-coating a 4 velocidades de rotación, 1000, a), 2000 b), 3000 c), 4000 rpm d) y máximas respuestas de sensado registradas para las películas de ZnO fueron medidas con 500 ppm a 300 °C e).....	58
Figura 10: Resultados de respuesta de sensado en presencia de gas CO, para las películas de ZnO depositadas por spin-coating a 4 velocidades de rotación, 1000, a), 2000 b), 3000 c), 4000 rpm d) y máximas respuestas de sensado registradas para las películas de ZnO fueron medidas con 500 ppm a 300 °C e).....	60
Figura 11: Mecanismo de crecimiento en películas de ZnO depositadas por spin-coating.	62

Índice de Tablas

Tabla 1 Espesor de película y altura promedio de grano para las películas de ZnO depositadas por spin coating	55
---	----

Capítulo 1

1. Introducción

1.1 Planteamiento del problema

La creciente emisión de gases tóxicos como el CO y el C₃H₈, resultado del incremento en la actividad industrial y el uso de combustibles fósiles, representa un riesgo serio para la salud pública y el medio ambiente. Por esta razón, es urgente el desarrollo de sensores de gases que sean altamente sensibles, selectivos, estables y de bajo costo. Entre los materiales más prometedores para este tipo de sensores se encuentra el ZnO, un semiconductor tipo n con excelente estabilidad química, alta relación superficie-volumen y propiedades electrónicas favorables. No obstante, las propiedades del ZnO dependen fuertemente de las condiciones de depósito, en particular de los parámetros de deposición cuando se emplea la técnica de spin-coating. A pesar de los avances recientes, aún se requiere un análisis detallado sobre cómo influye la velocidad de rotación durante el depósito en la estructura, morfología y respuesta de sensado del material. La falta de este conocimiento limita la optimización del ZnO como material activo en sensado de gases. Por lo tanto, es necesario estudiar sistemáticamente cómo estos parámetros afectan el desempeño del ZnO en la detección de CO y C₃H₈, para avanzar hacia dispositivos más eficientes y confiables.

1.2 Estrategia planteada

Para abordar el problema planteado, se propone una estrategia experimental basada en la síntesis de películas delgadas de ZnO mediante el método sol-gel, utilizando la técnica de depósito de recubrimiento por giro (spin-coating). La variable principal a estudiar será la velocidad de rotación del sustrato durante la deposición, evaluando su efecto sobre las propiedades estructurales, morfológicas y sensoras del material. Se prepararán soluciones precursoras a partir de acetato de zinc, monoetanolamina y 2-metoxietanol, manteniendo constantes la concentración y las condiciones térmicas, y variando únicamente la velocidad de giro. Las películas resultantes se caracterizarán mediante DRX, espectroscopía Raman, perfilometría y SEM. Posteriormente, se evaluará la respuesta sensora de las películas frente a distintas concentraciones de gases de CO y de C₃H₈ y a diferentes temperaturas de operación. Finalmente, se analizará la correlación entre la velocidad de rotación, las propiedades físico-químicas del ZnO y su comportamiento como sensor, permitiendo establecer las condiciones óptimas de síntesis para maximizar la eficiencia del dispositivo.

1.3 Hipótesis

Si se controla la velocidad de rotación durante el proceso de depósito por spin-coating en la síntesis de películas delgadas de ZnO mediante el método sol-gel, entonces es posible modificar significativamente sus propiedades estructurales y morfológicas, lo cual impactará directamente en su desempeño como sensor de gases. Específicamente,

velocidades de rotación más altas favorecerán la formación de películas con mejor orientación cristalina, mayor espesor, mayor densidad de granos y por lo tanto menor porosidad, generando así una mayor área de superficie efectiva para la adsorción de gases como el C_3H_8 y el CO. En consecuencia, se espera que dichas películas presenten una mayor sensibilidad, mejor respuesta eléctrica y mayor eficiencia en la detección de estos gases. Por tanto, el ajuste adecuado de los parámetros de deposición permitirá optimizar el ZnO como material activo en sensores de gases sin necesidad de recurrir a dopantes ni procesos de fabricación complejos adicionales.

1.4 Justificación

El monitoreo eficiente de gases contaminantes como el CO y el C_3H_8 es una necesidad creciente debido a su impacto en la salud humana y el medio ambiente. En este contexto, los sensores de gases basados en óxidos semiconductores como el ZnO se han consolidado como una opción prometedora por su bajo costo, estabilidad y sensibilidad. Sin embargo, las propiedades funcionales del ZnO están fuertemente influenciadas por las condiciones de síntesis y procesamiento. La técnica de spin-coating ofrece una vía sencilla, reproducible y económica para el depósito de películas delgadas de ZnO, pero aún existen aspectos poco estudiados respecto a cómo parámetros como la velocidad de rotación afectan la microestructura del material y su desempeño como sensor. Esta investigación es relevante porque permite optimizar las condiciones de fabricación sin necesidad de recurrir a dopantes o métodos más costosos. Además, contribuye al desarrollo de sensores más sensibles, selectivos y confiables, con potencial aplicación en dispositivos de monitoreo ambiental o industrial. Por tanto, este estudio no solo tiene un valor científico, sino también una aplicación práctica directa en el diseño de nuevas tecnologías para la detección de gases tóxicos.

1.5 Objetivo general

Investigar la influencia que tiene la velocidad de rotación en el proceso de depósito de spin-coating sobre las propiedades estructurales, morfológicas y de respuesta de sensado de películas delgadas de ZnO, para su aplicación en la detección de gases como C_3H_8 y CO.

1.6 Objetivos específicos

1. Sintetizar películas delgadas de ZnO sobre sustratos de vidrio utilizando el método sol-gel utilizando la técnica de recubrimiento por giro (spin-coating) a diferentes velocidades de rotación.
2. Caracterizar las propiedades estructurales, cristalográficas y morfológicas de las películas de ZnO mediante técnicas de DRX, espectroscopía Raman, SEM y perfilometría.

3. Evaluar la respuesta sensora de las películas de ZnO ante diferentes concentraciones de gases C_3H_8 y CO a distintas temperaturas de operación.
4. Analizar la relación entre los parámetros de deposición (especialmente la velocidad de giro) y el desempeño sensora de gases de las películas, con énfasis en la sensibilidad, selectividad y conductividad superficial.
5. Proponer un modelo explicando el mecanismo de crecimiento de las películas de ZnO y su influencia en las propiedades funcionales de detección de gases.

La presente tesis aborda de manera integral el estudio, síntesis y aplicación de películas delgadas de ZnO para su uso como sensores de gases. En el Capítulo 1, se establece el contexto general mediante el planteamiento del problema, la estrategia metodológica, la hipótesis, la justificación y los objetivos que guían el proyecto. El Capítulo 2 desarrolla el marco teórico y ofrece una revisión detallada sobre los sensores de gases, su clasificación y parámetros de desempeño, así como el análisis profundo de los óxidos metálicos semiconductores, sus propiedades electrónicas y estructurales, y el mecanismo de detección específico del ZnO. Asimismo, se describen los fundamentos del método sol-gel y de las técnicas de recubrimiento utilizadas. En el Capítulo 3 se presentan los antecedentes experimentales y las técnicas de caracterización empleadas, incluyendo perfilometría, microscopía electrónica de barrido y análisis morfológico. El Capítulo 4 expone el desarrollo experimental, desde la preparación de las películas y de la solución precursora hasta la caracterización estructural, morfológica y funcional, incorporando resultados de perfilometría, espectroscopía Raman y pruebas de detección para gases como C_3H_8 y CO, además de discutir el mecanismo de crecimiento del material. Finalmente, se presentan las conclusiones generales del trabajo.

Capítulo 2

2.1 Marco teórico

2.1.1 Contaminación ambiental por gases de efecto invernadero (GEI)

En las últimas décadas, la preocupación por la contaminación ambiental y la calidad del aire ha motivado un creciente interés en el desarrollo de tecnologías capaces de monitorear compuestos gaseosos nocivos con alta sensibilidad, selectividad y bajo costo [1]. La detección de gases como el CO y el C_3H_8 es de particular importancia, dado que ambos representan riesgos significativos de toxicidad y por su naturaleza inflamable [2]. La exposición prolongada a bajas concentraciones de CO puede provocar daños neurológicos graves, y su presencia en ambientes cerrados representa un peligro silencioso, pues carece de color y olor [3]. Por otra parte, el propano, utilizado ampliamente como combustible, representa una amenaza si no se detecta a tiempo en caso de fugas [4]. Por estas razones, el desarrollo de sensores confiables para la detección de estos gases es una prioridad tanto en contextos domésticos como industriales [5].

Entre los diferentes enfoques disponibles para la detección de gases, los sensores basados en óxidos metálicos semiconductores (MOS, por sus siglas en inglés) han ganado especial atención [6]. Estos sensores operan bajo el principio de que ciertas especies gaseosas modifican la conductividad eléctrica del material sensor cuando interactúan con su superficie [7]. Esta interacción se traduce en un cambio de resistencia eléctrica que puede correlacionarse directamente con la concentración del gas objetivo [8]. Dentro de los materiales MOS, el ZnO ha sido uno de los más estudiados debido a su bajo costo, estabilidad química, facilidad de síntesis y propiedades electrónicas favorables [9]. Es un semiconductor tipo n, con una banda prohibida, $E_g \approx 3.37$ eV, y una energía de enlace excitónica elevada (~ 60 meV), características que favorecen su respuesta sensora [10].

El ZnO en forma de película delgada posee una relación superficie-volumen alta, lo cual permite una interacción más eficiente entre la superficie del ZnO y las moléculas gaseosas [11]. Estas películas pueden fabricarse por distintas técnicas, tanto físicas como químicas [12]. Las técnicas físicas, como la deposición por haz de electrones, sputtering o evaporación térmica, requieren equipamiento sofisticado y condiciones de vacío, lo que incrementa los costos de producción [13]. En contraste, los métodos químicos, como el sol-gel, ofrecen ventajas como la simplicidad del proceso, el control de la estequiometría y la posibilidad de cubrir grandes superficies con bajo costo [14]. También el método sol-gel permite obtener películas homogéneas mediante la transformación de una solución precursora líquida en una red sólida por medio de reacciones de hidrólisis y condensación [15].

Una de las técnicas de depósito más empleadas en combinación con el método sol-gel es el recubrimiento por giro (spin-coating), que permite distribuir uniformemente una

solución sobre un sustrato giratorio mediante fuerzas centrífugas [16]. La calidad final de la película depende de parámetros como la velocidad de rotación, el tiempo de giro, la viscosidad de la solución y el número de capas depositadas [17]. Estas variables inciden directamente en el espesor, cristalinidad, porosidad y morfología de la película, lo cual a su vez afecta la respuesta de sensado [18]. Una película bien orientada y con estructura cristalina definida facilita la adsorción y desorción de moléculas de gas, procesos fundamentales para una señal de detección eficiente [19].

El mecanismo de detección de gases en óxidos semiconductores como el ZnO se basa en la interacción superficial entre el gas objetivo y el oxígeno previamente adsorbido sobre la superficie del material [20]. Cuando el ZnO se encuentra en condiciones ambientales, el oxígeno molecular se adsorbe sobre su superficie y captura electrones de la banda de conducción, formando especies como O^- , O_2^- u O^{2-} , dependiendo de la temperatura de operación. Esta adsorción genera una región de agotamiento de electrones en la superficie, lo que incrementa la resistencia eléctrica. Cuando un gas reductor, como el CO o el C_3H_8 , entra en contacto con el sensor, reacciona con las especies de oxígeno adsorbidas, desorbiéndolas y devolviendo electrones a la banda de conducción, disminuyendo así la resistencia eléctrica del sensor. Esta variación en la resistencia es proporcional a la concentración del gas y permite su cuantificación.

La capacidad de respuesta, el tiempo de recuperación y la selectividad del sensor están fuertemente influenciados por las propiedades físicas del material, como el área superficial, el tipo y la cantidad de defectos estructurales, la porosidad y la orientación cristalina. Por ello, controlar las condiciones de depósito es crucial para optimizar el desempeño del sensor. Se ha demostrado que, al incrementar la velocidad de giro durante el proceso de spin-coating, es posible obtener películas más gruesas, con mejor distribución de tamaño de grano y mayor orientación preferencial. Esto repercute directamente en la interacción gas-sólido, mejorando tanto la sensibilidad como la reproducibilidad de los sensores. Diversos estudios han reportado el uso de películas de ZnO como sensores de gases. La impurificación con metales como Al, In o Ga ha demostrado mejorar la sensibilidad, aunque implica procesos adicionales y mayor costo. Alternativamente, la optimización de parámetros de síntesis como la velocidad de giro, temperatura de calcinación y concentración de precursores ha permitido mejorar las propiedades estructurales y sensoriales sin necesidad de dopantes. Por ejemplo, Li et al. (2004) observaron que la velocidad de rotación en spin-coating influye directamente en el espesor y cristalinidad de las películas de ZnO. Asimismo, Gómez-Pozos et al. (2016) demostraron que películas más gruesas y con mayor área superficial presentan una mejor respuesta frente a gases como el CO y el C₃H₈.

El presente trabajo de investigación tiene como propósito estudiar la influencia de la velocidad de rotación en el proceso de spin-coating sobre las propiedades estructurales, morfológicas y sensoras de películas delgadas de ZnO. Se utilizará el método sol-gel para preparar las soluciones precursoras, y las películas serán depositadas sobre sustratos de vidrio a diferentes velocidades. Posteriormente, se realizarán caracterizaciones mediante técnicas como DRX, espectroscopía Raman, SEM, perfilometría y pruebas de respuesta sensora frente a concentraciones controladas de CO y C₃H₈.

Los resultados obtenidos permitirán establecer una relación entre los parámetros de depósito y el desempeño de las películas como sensores. Se espera que las películas depositadas a mayores velocidades de rotación presenten mejor cristalinidad, menor porosidad y mayor sensibilidad frente a los gases analizados. Asimismo, se buscará determinar las condiciones óptimas de operación (temperatura de operación y concentración de los gases) para maximizar la señal de respuesta. Esta investigación contribuirá al desarrollo de sensores más eficientes, sostenibles y aplicables en contextos reales.

Referencias

- 1.- Williams, D. E. Semiconductor gas sensors: materials, technology, design and applications. J. Mater. Chem., 2003.
- 2.- Barsan, N., & Weimar, U. Conduction model of metal oxide gas sensors. J. Electroceram., 2001.
- 3.- Tuller, H. L., & Nowick, A. S. Defect chemistry of oxides. Adv. Ceram., 1984.
- 4.- Korotcenkov, G. Metal oxides for solid-state gas sensors: what determines our choice? Mater. Sci. Eng. B, 2007.
- 5.- Yamazoe, N. Toward innovations of gas sensor technology. Sens. Actuators B, 2005.
- 6.- Comini, E., et al. Metal oxide nanoscience for gas sensor applications. J. Mater. Res., 2002.
- 7.- Xu, C. N., Tamaki, J., Miura, N., & Yamazoe, N. Sensitivity dependence on film thickness of ZnO-based gas sensors. Sens. Actuators B, 1991.
- 8.- Özgür, Ü., et al. A comprehensive review of ZnO materials and devices. J. Appl. Phys., 2005.
- 9.- Look, D. C. Recent advances in ZnO materials and devices. Mater. Sci. Eng. B, 2001.
- 10.- Klingshirn, C. ZnO: From basics towards applications. Phys. Status Solidi B, 2007.
- 11.- Liu, X., et al. A survey on gas sensing technology. Sensors, 2012.
- 12.- Lee, J.-H. Gas sensors using hierarchical and hollow oxide nanostructures. Sens. Actuators B, 2009.
- 13.- Boudiba, A., et al. Influence of the deposition technique on ZnO thin films for gas sensors. Thin Solid Films, 2010.
- 14.- Sanchez, C., et al. Sol-gel science and technology. J. Sol-Gel Sci. Technol., 2011.
- 15.- Hench, L. L., & West, J. K. The sol-gel process. Chem. Rev., 1990.
- 16.- Brinker, C. J., & Scherer, G. W. Sol-gel science: The physics and chemistry of sol-gel processing. Academic Press, 1990.
- 17.- Li, Y., et al. Effect of spin speed on ZnO thin film properties prepared by sol-gel method. Thin Solid Films, 2004.

- 18.- Gómez-Pozos, H., et al. Gas sensing properties of ZnO thin films prepared by sol-gel spin-coating. Appl. Surf. Sci., 2016.
- 19.- Gurav, K. V., et al. Structural, optical and gas sensing properties of ZnO films deposited by spin-coating. Sens. Actuators B, 2012.
- 20.- Barsan, N., Weimar, U., & Deutschmann, O. Understanding the surface chemistry of oxide-based gas sensors. Appl. Phys. Lett., 2010.

2.2 Sensores de gases: fundamentos generales

Los sensores de gases son dispositivos diseñados para detectar la presencia y concentración de especies gaseosas en un entorno determinado, convirtiendo una señal química o física en una señal eléctrica medible [1]. Estos dispositivos desempeñan un papel fundamental en áreas como la seguridad industrial, el monitoreo ambiental, la detección de fugas, la domótica y aplicaciones biomédicas, ya que permiten identificar gases peligrosos o de interés en tiempo real y con alta sensibilidad [2].

El principio de funcionamiento de los sensores de gases varía según el tipo de tecnología empleada, pero en general se basa en la interacción entre las moléculas del gas y un material sensor activo [3]. Esta interacción produce un cambio en alguna propiedad del material (como su conductividad eléctrica, capacidad térmica, masa, frecuencia de resonancia, entre otras), el cual es medido y correlacionado con la concentración del gas presente [4].

2.3 Clasificación de sensores de gases

Existen diferentes tipos de sensores de gases según el mecanismo físico-químico de detección:

Sensores electroquímicos: Detectan gases a través de reacciones redox en un electrodo. Son comunes en la detección de monóxido de carbono y oxígeno [5].

Sensores catalíticos: Funcionan mediante la oxidación de gases combustibles en la superficie de un catalizador, generando calor que es detectado por un termistor. Son útiles para gases inflamables como metano o propano [6].

Sensores ópticos: Utilizan principios de absorción, emisión o dispersión de luz para detectar la presencia de gases. Se emplean especialmente para gases como CO₂ o metano [7].

Sensores acústicos (como QCM o SAW): Basados en la variación de la frecuencia de resonancia provocada por el cambio de masa cuando el gas se adsorbe en la superficie del sensor [8].

Sensores semiconductores (óxidos metálicos): Se basan en la variación de la conductividad eléctrica del material sensor, generalmente un óxido metálico como SnO_2 , TiO_2 o ZnO , al interactuar con moléculas gaseosas [9].

2.4 Óxidos metálicos semiconductores (MOS)

2.4.1 Mecanismos de detección de gases reductores y oxidantes

Los sensores de óxidos metálicos semiconductores (MOS) se han popularizado por su bajo costo, facilidad de fabricación y buena sensibilidad [10]. Estos sensores detectan gases oxidantes o reductores mediante cambios en la conductividad superficial del material, causados por procesos de adsorción y desorción [11]. A temperatura de operación elevada, el oxígeno del aire se adsorbe en la superficie del sensor, capturando electrones de la banda de conducción y creando una capa de depleción [12]. Cuando un gas reductor (como CO o C_3H_8) entra en contacto con el sensor, reacciona con el oxígeno adsorbido, liberando electrones del material y disminuyendo la resistencia eléctrica [13].

Este comportamiento depende fuertemente de la temperatura de operación, la morfología del material, el tamaño de grano, la porosidad, y la presencia de dopantes o defectos estructurales [14]. Por lo tanto, una adecuada ingeniería de materiales es clave para optimizar la sensibilidad, selectividad y tiempo de respuesta de los sensores [15].

Los óxidos metálicos semiconductores (MOS, por sus siglas en inglés: Metal Oxide Semiconductors) constituyen una clase de materiales inorgánicos ampliamente utilizados en la fabricación de sensores de gases, dispositivos electrónicos, celdas solares, catalizadores y componentes optoelectrónicos [23]. Su popularidad se debe a su estabilidad térmica y química, facilidad de síntesis, bajo costo y sensibilidad a una amplia gama de estímulos externos, como luz, temperatura, campos eléctricos o especies químicas adsorbidas [24].

Desde el punto de vista estructural, los MOS suelen presentar una estructura cristalina tipo wurtzita (como en el caso del ZnO) o tipo rutilo (como en el TiO_2), que facilita la migración de portadores de carga y la adsorción de especies gaseosas en su superficie [25]. Además, la presencia de defectos cristalinos, vacancias de oxígeno y dopantes influye notablemente en sus propiedades electrónicas, ópticas y catalíticas [26].

2.4.1 Factores determinantes en el mecanismo de sensado de gases

Los sensores de gases son evaluados mediante diversos parámetros, entre los que destacan:

Sensibilidad.- Capacidad del sensor para detectar pequeñas variaciones en la concentración del gas [16].

Selectividad.- Capacidad para diferenciar entre diferentes gases presentes [17].

Tiempo de respuesta.- Tiempo que tarda el sensor en alcanzar un porcentaje determinado de la señal tras la exposición al gas [18].

Tiempo de recuperación.- Tiempo que tarda el sensor en volver a su señal base o sin presencia del gas [19].

Estabilidad.- Habilidad para mantener un rendimiento constante a lo largo del tiempo [20].

Reversibilidad.- Capacidad del sensor para volver a su estado original después de la exposición al gas [21].

En resumen, los sensores de gases representan una tecnología estratégica para una variedad de aplicaciones críticas. La investigación actual se enfoca en desarrollar materiales con mayor sensibilidad, mejores propiedades de respuesta y recuperación, y mayor estabilidad, todo ello mediante técnicas de síntesis controladas y el diseño racional de nanomateriales funcionales [22].

2.4.2 Propiedades electrónicas y de conducción

Los óxidos metálicos semiconductores se clasifican generalmente como semiconductores tipo n, en los que los electrones son los principales portadores de carga. Esto se debe a la existencia de vacancias de oxígeno (VO), que actúan como donadores al liberar electrones a la banda de conducción [27]. Algunos de los MOS más utilizados en tecnología de sensores son: ZnO (óxido de zinc), SnO₂ (dióxido de estaño), WO₃ (trióxido de wolframio), TiO₂ (dióxido de titanio), Fe₂O₃ (óxido férrico) y In₂O₃ (óxido de indio) [28].

El comportamiento semiconductor de estos materiales está fuertemente ligado a su estructura superficial. A temperaturas de operación (usualmente entre 200 y 400 °C), los MOS adsorben oxígeno molecular del ambiente que captura electrones de la superficie del material, formando especies como O⁻, O₂⁻ u O²⁻ [29]. Esta adsorción genera una capa de agotamiento en la superficie, aumentando la resistencia eléctrica del material. Cuando un gas reductor (como el monóxido de carbono, propano, hidrógeno o amoníaco) entra en contacto con la superficie del MOS, reacciona con el oxígeno adsorbido y libera electrones nuevamente a la banda de conducción, disminuyendo la resistencia eléctrica superficial. Este principio es la base del funcionamiento de los sensores resistivos de gases [30].

2.4.3 Influencia de la morfología y el tamaño de grano

La eficiencia de un óxido metálico como material sensor se ve altamente influenciada por su morfología superficial, área superficial efectiva total y tamaño de grano. Las estructuras nanométricas (nanopartículas, nanorods, nanowires, etc.) presentan una alta relación superficie-volumen, lo cual incrementa el número de sitios activos para la adsorción de

gases. Asimismo, una distribución homogénea de poros y una buena conectividad entre granos favorecen la migración de portadores de carga y mejoran la respuesta del sensor.

Por esta razón, los métodos de síntesis juegan un papel crítico. Técnicas como sol–gel, deposición química por vapor (CVD), hidrotermal, combustión asistida y recubrimiento por giro spin-coating permiten el control de parámetros estructurales clave, como el tamaño de grano, orientación cristalográfica y espesor de la película. Por ejemplo, se ha demostrado que al variar la velocidad de rotación en el spin-coating, se puede modificar el espesor de las películas delgadas de ZnO, lo que repercute directamente en su conductividad superficial y sensibilidad ante diferentes gases.

2.4.5 Dopaje y funcionalización

Una estrategia común para mejorar el desempeño de los MOS es el dopaje con elementos metálicos (como aluminio, Al, indio, In, galio, Ga, paladio, Pd, platino, Pt o plata, Ag), los cuales pueden alterar la densidad de portadores, mejorar la movilidad electrónica o actuar como catalizadores superficiales. El dopaje puede incrementar la selectividad hacia ciertos gases, reducir la temperatura de operación o mejorar en la estabilidad a largo plazo. Otra técnica consiste en la funcionalización superficial mediante capas poliméricas o nanocompuestos, que permiten modular la interacción gas–superficie de forma controlada.

2.4.6 Aplicaciones y desafíos actuales

Los óxidos metálicos semiconductores tienen aplicaciones clave en la detección de gases contaminantes, peligrosos o inflamables, así como en el monitoreo de ambientes industriales o domésticos. Sin embargo, enfrentan algunos desafíos, como la falta de selectividad, la necesidad de temperaturas de operación elevadas, la sensibilidad a la humedad y la degradación a largo plazo en ambientes corrosivos.

La investigación actual se enfoca en la fabricación de sensores con bajo consumo energético, capaces de operar a temperatura no muy alta a la ambiente, con rápida respuesta, alta reversibilidad y gran especificidad. Para ello, se exploran nuevas arquitecturas híbridas, materiales compuestos, estructuras jerárquicas y técnicas de micro/nanofabricación.

2.5 Óxido de Zinc

2.5.1 Propiedades estructurales y electrónicas del ZnO

El ZnO es un material semiconductor de tipo n que ha recibido un interés creciente en la comunidad científica debido a su amplio rango de aplicaciones, que van desde sensores de gases y dispositivos optoelectrónicos hasta fotocátalisis y biomedicina. Esta versatilidad se debe principalmente a sus destacadas propiedades estructurales,

electrónicas, ópticas y químicas, las cuales pueden ajustarse mediante control del tamaño de partícula, tipo de síntesis, dopaje y condiciones de procesamiento.

2.5.1.1 Estructura cristalina del ZnO

En condiciones normales de presión y temperatura, el ZnO cristaliza en la estructura hexagonal tipo wurtzita (grupo espacial $P6_3mc$), caracterizada por una disposición tetraédrica entre los iones Zn^{2+} y O^{2-} . En esta configuración, cada átomo de zinc está rodeado por cuatro átomos de oxígeno y viceversa, formando una red compacta y estable. Los parámetros de celda típicos para esta estructura son aproximadamente $a = 3.25 \text{ \AA}$ y $c = 5.2 \text{ \AA}$, con una relación $c/a \approx 1.60$, cercana al valor ideal.

El ZnO también puede adoptar otras formas cristalinas como la estructura cúbica tipo zincblenda y la estructura sal gema (tipo NaCl), pero estas fases son metaestables y sólo se presentan bajo condiciones extremas de presión o confinamiento nanométrico. La estructura wurtzita es la más comúnmente observada y la más importante desde el punto de vista tecnológico.

La calidad cristalina del ZnO puede ser evaluada mediante técnicas como la difracción de rayos X (XRD), en la cual el pico (002) suele aparecer como el de mayor intensidad, indicando una orientación preferencial perpendicular al plano basal. Un aumento en la intensidad y definición de este pico refleja una mejor cristalización, mayor tamaño de cristalita y menor distorsión estructural.

2.5.2 Propiedades electrónicas

El ZnO es un semiconductor de banda prohibida directa, con un valor de $E_g \approx 3.37 \text{ eV}$ a temperatura ambiente. Esta propiedad lo hace altamente eficiente para procesos de emisión y absorción de luz en la región ultravioleta, lo que lo convierte en un candidato atractivo para aplicaciones optoelectrónicas como LEDs UV, fotodetectores y células solares.

La conductividad eléctrica del ZnO es de tipo n de forma natural, debido principalmente a la presencia de defectos intrínsecos en la red cristalina. Entre los más comunes se encuentran las vacancias de oxígeno (VO), los intersticiales de zinc (Zni) y los átomos de zinc en sitios sustitucionales. Estos defectos generan niveles electrónicos dentro de la banda prohibida, actuando como donadores de electrones a la banda de conducción, lo que incrementa la conductividad eléctrica.

La movilidad electrónica del ZnO varía entre 10 y 200 cm^2/Vs , dependiendo del método de síntesis, dopaje y condiciones de crecimiento. Este rango es suficientemente alto para aplicaciones en electrónicas básicas, y puede mejorarse mediante técnicas como dopaje con metales del grupo III (Al, Ga, In), que incrementan la densidad de portadores de carga y la movilidad al introducir niveles donadores poco profundos.

2.5.3 Influencia del tamaño de grano y la morfología

Las propiedades estructurales y electrónicas del ZnO se ven notablemente afectadas por su morfología, tamaño de cristalita y textura. A escalas nanométricas, la relación superficie-volumen se incrementa significativamente, aumentando el número de sitios activos y la reactividad superficial. Esto es especialmente importante en sensores de gases, donde los procesos de adsorción y desorción ocurren principalmente en la superficie.

El control del tamaño de grano mediante técnicas de depósito como spin-coating permite ajustar el espesor de las películas, la densidad de defectos superficiales y la cristalinidad, lo que impacta directamente en la respuesta sensora, la resistencia eléctrica y la estabilidad térmica del ZnO.


En resumen, las propiedades estructurales y electrónicas del ZnO hacen de este material una plataforma versátil para múltiples aplicaciones tecnológicas. Su estructura wurtzita, su banda prohibida directa y su naturaleza tipo n, combinadas con la posibilidad de modificar sus características físicas mediante técnicas de síntesis y dopaje, lo convierten en uno de los óxidos semiconductores más prometedores en la actualidad.


2.6 Mecanismo de detección en sensores basados en ZnO

El ZnO es uno de los materiales más utilizados en la fabricación de sensores de gases tipo resistivo debido a sus propiedades semiconductoras, alta relación superficie-volumen, estabilidad térmica y facilidad de síntesis. El principio básico de operación de los sensores basados en ZnO se fundamenta en los cambios de conductividad eléctrica que se generan por la interacción entre las moléculas de gas y la superficie del material. Este fenómeno está estrechamente ligado a procesos de adsorción, desorción y transferencia de carga superficial, los cuales son influenciados por factores como la temperatura de operación, estructura cristalina, morfología superficial y la naturaleza química del gas detectado.

2.6.1 Adsorción de oxígeno y formación de la capa de agotamiento

En condiciones ambientales y a temperaturas moderadas (usualmente mayores a 150 °C), el ZnO adsorbe moléculas de oxígeno atmosférico sobre su superficie. Estas moléculas capturan electrones de la banda de conducción del semiconductor y forman especies iónicas como O_2^- , O^- u O_2^+ , dependiendo de la temperatura [1]. Este proceso crea una capa de depleción o agotamiento cerca de la superficie del grano, en la que disminuye la densidad de portadores de carga, aumentando así la resistencia eléctrica del material: A continuación se enlistan los procesos físicos que ocurren en la superficie dependiente de la temperatura de operación.






La magnitud de esta capa de agotamiento depende del tamaño de grano: si el grano es del mismo orden que la capa de agotamiento ($\sim 10\text{-}30\text{ nm}$), la resistencia eléctrica aumenta significativamente, lo cual mejora la sensibilidad del sensor.

2.6.2 Interacción con gases reductores

Cuando un gas reductor como el CO o el C_3H_8 entran en contacto con la superficie del ZnO, reacciona con las especies de oxígeno adsorbidas. Esta reacción libera los electrones previamente atrapados por los oxígenos adsorbidos, que se reincorporan a la banda de conducción del ZnO, disminuyendo su resistencia eléctrica de acuerdo a las siguientes ecuaciones:



Este cambio en la conductancia o resistencia eléctrica es medido como la señal del sensor. El grado de cambio depende de la concentración del gas, la temperatura de operación y el tipo de gas, ya que cada especie tiene una energía de activación diferente para interactuar con la superficie del sensor.

2.6.3 Temperatura de operación y transición fisisorción/quimisorción

El proceso de detección está fuertemente influenciado por la temperatura de operación. A bajas temperaturas ($< 100\text{ }^\circ\text{C}$), predomina la fisisorción, en la que las moléculas se adhieren a la superficie mediante fuerzas de Van der Waals, sin alterar la estructura electrónica del material. En cambio, a temperaturas más altas ($> 200\text{ }^\circ\text{C}$), se favorece la quimisorción, en la que ocurren reacciones químicas con transferencia de electrones provenientes de capas atómicas más internas, esenciales para generar una señal eléctrica apreciable.

Por tanto, la temperatura óptima de operación del sensor debe ajustarse en función del gas objetivo. Para CO y C_3H_8 , estudios han demostrado que la mejor sensibilidad se obtiene alrededor de $300\text{ }^\circ\text{C}$.

2.6.4 Morfología, tamaño de grano y área superficial

La eficiencia del mecanismo de detección depende también de la morfología del ZnO. Nanopartículas, nanohilos, nanorods y películas delgadas con porosidad elevada ofrecen mayor área superficial y mayor número de sitios activos para adsorción. Un mayor tamaño de grano reduce la proporción de átomos en la superficie, disminuyendo la sensibilidad. En sensores basados en películas delgadas de ZnO depositadas por técnicas como sol-gel, spin-coating, se ha observado que velocidades altas de rotación (como 4000

rpm) producen películas con mejor orientación cristalina, mayor densidad de granos y, por ende, mejor respuesta sensora.

2.6.5 Respuesta y recuperación

La respuesta del sensor se define como el cambio relativo de la resistencia eléctrica al exponerlo al gas. Los tiempos de respuesta (el tiempo necesario para alcanzar el 90 % del valor final en presencia de gas) y recuperación (cuando se retira el gas y alcanza el 10 % de su valor inicial). Estos tiempos dependen de la cinética de adsorción/desorción y de la difusión del gas en la superficie.

En resumen, el mecanismo de detección en sensores basados en ZnO está gobernado por procesos redox superficiales entre las especies gaseosas y de oxígeno adsorbido. Estos mecanismos pueden ser optimizados mediante el control de la temperatura de operación, la estructura del material, su morfología superficial y el espesor de la película. El diseño racional del ZnO como material sensor permite la detección eficiente de gases tóxicos o inflamables en aplicaciones ambientales, industriales y domésticas.

2.7 Método sol-gel para la síntesis de ZnO

El método sol-gel es una técnica de síntesis química ampliamente utilizada para la obtención de óxidos metálicos en forma de películas delgadas. En el caso del ZnO, este método ofrece ventajas como simplicidad en el procedimiento, bajo costo, posibilidad de escalarse a nivel industrial y control fino sobre la composición, morfología superficial y espesor de la película. Además, permite trabajar a temperaturas de operación relativamente bajas, lo cual lo hace compatible con una amplia variedad de sustratos.

El término sol-gel se refiere a un proceso en el cual una solución coloidal (sol) evoluciona gradualmente hacia una red tridimensional continua (gel), a través de reacciones de hidrólisis y condensación. En el caso del ZnO, se parte comúnmente de una sal precursora como el acetato de zinc dihidratado ($\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), la cual se disuelve en un solvente orgánico (por ejemplo, 2-metoxietanol) en presencia de un agente estabilizante como la monoetanolamina (MEA). Esta última controla el pH y evita la precipitación prematura del ZnO, favoreciendo la formación de una solución homogénea y estable.

2.7.1 Etapas del proceso sol-gel

2.7.1.1 Preparación del sol-gel

En esta etapa se mezcla el precursor metálico con el disolvente y el agente complejante bajo agitación constante, formando una solución clara. La relación molar entre

los componentes y el tiempo de agitación son factores clave que determinan la estabilidad y reactividad del sistema.

2.7.1.2 Hidrólisis y condensación

El precursor de zinc reacciona lentamente con el medio para formar enlaces Zn–OH, que posteriormente se condensan generando una red de Zn–O–Zn. Estas reacciones ocurren en solución y conducen a la formación de núcleos de óxido que, al crecer, conforman una estructura tipo gel.

2.7.1.3 Depósito

La solución sol–gel puede aplicarse sobre un sustrato mediante técnicas como dip-coating (inmersión) o spin-coating (recubrimiento por giro). Esta última es una de las más utilizadas en la fabricación de películas delgadas, ya que permite recubrir uniformemente una sola cara del sustrato con control sobre el espesor de la película mediante la velocidad de rotación.

2.7.1.4 Secado y tratamiento térmico (annealing)

Después del depósito, la película se seca para eliminar los solventes residuales y se somete a un tratamiento térmico (usualmente entre 200 y 500 °C por algunos minutos) para inducir la cristalización del ZnO. Durante esta etapa se eliminan los restos orgánicos y se forma la fase cristalina hexagonal tipo wurtzita característica del ZnO.

2.7.2 Parámetros que influyen en el resultado final

El método sol–gel permite controlar diversos parámetros que impactan directamente en la calidad del material sintetizado:

- Concentración del precursor: afecta la viscosidad del sol y, por tanto, el espesor de la película final.
- Relación molar precursor/estabilizante: influye en la homogeneidad de la solución y en el tamaño de los núcleos formados.
- Tiempo de agitación y envejecimiento del sol: afecta el grado de polimerización previo al depósito.
- Velocidad de giro en el spin-coating: determina el espesor y uniformidad de la película. A mayor velocidad, menor espesor.
- Temperatura y duración del tratamiento térmico: afectan la cristalinidad, el tamaño de grano y la eliminación de residuos orgánicos.

2.7.2 Ventajas del método sol-gel en el depósito del ZnO

Una de las principales ventajas de esta técnica es que no requiere equipos sofisticados para su implementación, y puede utilizarse en laboratorios (sin necesidad de tener ambientes muy limpios) para preparar películas delgadas de alta calidad. Además, permite ajustar las propiedades físicas del ZnO (estructura, tamaño de partícula, espesor, porosidad) sin necesidad de recurrir a dopantes, simplemente modificando las condiciones de síntesis.

La versatilidad del método también permite su combinación con otras técnicas (por ejemplo, tratamientos con plasma, dopado in situ, o recubrimientos multicapa), ampliando su potencial para aplicaciones en sensores de gases, celdas solares, dispositivos piezoeléctricos y componentes ópticos.

2.8 Técnica de Dip coating

La técnica de dip-coating, también conocida como inmersión-retracción, es un método ampliamente utilizado para depositar películas delgadas de materiales funcionales sobre sustratos sólidos. Su simplicidad, reproducibilidad y bajo costo la han convertido en una opción atractiva para la obtención de recubrimientos uniformes de óxidos metálicos, polímeros, nanopartículas y materiales híbridos sobre vidrios, metales, cerámicas y plásticos. Es particularmente común en el campo de sensores, recubrimientos ópticos, biomateriales, fotocatalizadores y dispositivos electrónicos.

2.8.1 Principio de funcionamiento

La técnica de dip-coating consiste en sumergir un sustrato limpio en una solución que contiene los precursores del material a depositar, mantenerlo inmerso por un tiempo determinado y posteriormente retirarlo a una velocidad controlada. Durante la inmersión, las moléculas o partículas presentes en la solución interactúan con la superficie del sustrato. Al retirarse lentamente, se forma una película líquida sobre la superficie, que posteriormente se seca o calcina, dejando un recubrimiento sólido adherido al sustrato.

El proceso completo puede dividirse en cinco etapas principales:

Inmersión: el sustrato se introduce lentamente en la solución de recubrimiento.

Estacionamiento: el sustrato permanece sumergido durante un tiempo determinado para permitir la adsorción de las especies activas.

Extracción: el sustrato es retirado a una velocidad constante.

Drenado: parte del líquido excedente se escurre por acción de la gravedad.

Secado y tratamiento térmico: la película se solidifica y se adhiere al sustrato, generalmente mediante secado térmico o calcinación.

El grosor final de la película depende de múltiples parámetros, entre ellos la viscosidad de la solución, la velocidad de retirada, concentración de los precursores, tensión superficial, temperatura de secado y las propiedades del sustrato.

Ventajas y desventajas de la técnica dip coating

Ventajas:

Simplicidad en el equipo y procedimiento.

Capacidad para cubrir grandes superficies de manera uniforme.

Escalabilidad para aplicaciones industriales.

Adecuada para soluciones coloidales o sol-gel.

Aplicación en geometrías simples o complejas.

Desventajas:

- Difícil control de la cobertura en sustratos con geometría irregular.
- Posible formación de recubrimientos en ambas caras del sustrato (lo cual puede ser una desventaja en electrónica).
- Requiere cuidadoso control de la atmósfera y las condiciones de secado para evitar defectos como grietas o burbujas.
- La repetibilidad puede verse afectada por la evaporación del solvente o contaminación en la solución. Tras la inmersión y extracción controlada, la película se seca y se somete a un tratamiento térmico para eliminar los residuos orgánicos y promover la cristalización del ZnO en su fase wurtzita. El número de inmersiones, la velocidad de retirada y la temperatura de calcinación determinan las propiedades estructurales, morfológicas y funcionales de la película final.

En estudios recientes, se ha demostrado que películas de ZnO obtenidas por dip-coating presentan buena uniformidad, porosidad controlada y propiedades ópticas y eléctricas adecuadas para aplicaciones como sensores de gases, debido a su alta área superficial y la presencia de defectos estructurales favorables para la adsorción de moléculas gaseosas.

2.9 Técnica de spin-coating

La técnica de spin-coating es un método físico ampliamente utilizado para la obtención de películas delgadas uniformes sobre sustratos planos. Debido a su simplicidad, bajo costo y excelente reproducibilidad, es uno de los procedimientos más empleados en microelectrónica, óptica y ciencia de materiales [31].

El proceso comienza depositando una cantidad controlada de solución precursora en el centro del sustrato. Esta solución puede estar compuesta por sistemas sol-gel, precursores metálicos, resinas poliméricas o dispersiones coloidales, dependiendo del material deseado [32]. Posteriormente, el sustrato se hace girar a altas velocidades, típicamente de 1,000 a 6,000 rpm, empleando un equipo denominado spin-coating.

Durante el giro, la fuerza centrífuga distribuye la solución hacia los bordes, mientras que la viscosidad del líquido y la tensión superficial controlan la dinámica de adelgazamiento y flujo [33]. Paralelamente, el solvente se evapora, lo que contribuye a la solidificación de la película. El equilibrio entre estos factores determina la uniformidad y el espesor final del recubrimiento.

El espesor de la película está fuertemente influenciado por la velocidad de rotación, la viscosidad de la solución, el tiempo de giro y las condiciones ambientales. En términos generales, velocidades de giro más altas producen películas más delgadas, mientras que soluciones con mayor viscosidad tienden a generar capas más gruesas [34]. Este control preciso es fundamental para aplicaciones en las que se requiere uniformidad nanométrica.

La técnica es especialmente útil para la fabricación de películas de óxidos semiconductores como ZnO, TiO₂ o SnO₂, los cuales se utilizan en sensores de gases, recubrimientos ópticos, dispositivos fotovoltaicos y electrónica de película delgada [35]. Además, el spin-coating permite obtener recubrimientos homogéneos incluso en sustratos grandes, lo que ha favorecido su amplia adopción en aplicaciones industriales y de investigación.

En conjunto, el spin-coating constituye un método versátil y eficiente para la deposición de películas delgadas, proporcionando control morfológico, bajo costo operativo y alta reproducibilidad, factores esenciales en el desarrollo de materiales funcionales y dispositivos avanzados. En la Figura 1 se presentan los pasos simplificados.




Figura 1: Técnica de Spin-coating

Referencias

- [1] Yamazoe, N. (2005). Toward innovations of gas sensor technology. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 108(1-2), 2-14.
- [2] Korotcenkov, G. (2013). *Handbook of Gas Sensor Materials*. Springer.
- [3] Liu, X., et al. (2012). Gas sensing mechanism of metal oxide semiconductors. *Chemical Reviews*, 112(12), 6388-6412.
- [4] Fine, G. F., et al. (2010). Metal oxide semi-conductor gas sensors in environmental monitoring. *Sensors*, 10(6), 5469-5502.
- [5] Sberveglieri, G. (1995). Recent developments in semiconducting thin-film gas sensors. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 23(2-3), 103-109.
- [6] Moseley, P. T. (1997). Solid state gas sensors. *Measurement Science and Technology*, 8(3), 223-237.
- [7] Hodgkinson, J., & Tatam, R. P. (2013). Optical gas sensing: a review. *Measurement Science and Technology*, 24(1), 012004.
- [8] Viespe, C., & Grigoriu, C. (2010). SAW sensor for toxic gases. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 147(1), 47-52.
- [9] Eranna, G. (2012). *Metal Oxide Nanostructures as Gas Sensing Devices*. CRC Press.

- [10] Comini, E. (2006). Metal oxide nano-crystals for gas sensing. *Analytica Chimica Acta*, 568(1-2), 28-40.
- [11] Barsan, N., & Weimar, U. (2001). Conduction model of metal oxide gas sensors. *Journal of Electroceramics*, 7(3), 143-167.
- [12] Göpel, W., & Schierbaum, K. D. (1995). SnO₂ sensors: current status and future prospects. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 26(1-3), 1-12.
- [13] Yamazoe, N., & Shimanoe, K. (2008). Theory of power laws for semiconductor gas sensors. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 128(2), 566-573.
- [14] Wang, C., et al. (2010). Metal oxide gas sensors: sensitivity and influencing factors. *Sensors*, 10(3), 2088-2106.
- [15] Arafat, M. M., et al. (2014). Gas sensors based on one dimensional nanostructured metal-oxides. *Sensors*, 14(8), 13613-13627.
- [16] Sharma, A., & Tomar, M. (2018). Sensitivity enhancement in metal oxide gas sensors. *Materials Today: Proceedings*, 5(1), 201-208.
- [17] Potyrailo, R. A. (2016). Multivariable sensors for ubiquitous monitoring. *Chemical Reviews*, 116(3), 1187-1228.
- [18] Neri, G. (2015). First fifty years of chemoresistive gas sensors. *Chemosensors*, 3(1), 1-20.
- [19] Dey, A. (2018). Semiconductor metal oxide gas sensors: a review. *Materials Science and Engineering: B*, 229, 206-217.
- [20] Korotcenkov, G. (2007). *Chemical sensors: fundamentals of sensing materials*. Momentum Press.
- [21] Zhang, J., et al. (2016). Recent progress on nanostructured metal oxide gas sensors. *Nanoscale*, 8(8), 4202-4220.
- [22] Xu, X., et al. (2020). Nanostructured metal oxides for gas sensing. *Chemical Society Reviews*, 49(15), 5390-5418.
- [23] Franke, M. E., et al. (2006). Metal and metal oxide gas sensors. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 8(13), 1527-1536.
- [24] Wetchakun, K., et al. (2011). Semiconducting metal oxides as sensors for environmentally hazardous gases. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 160(1), 580-591.

- [25] Özgür, Ü., et al. (2005). A comprehensive review of ZnO materials and devices. *Journal of Applied Physics*, 98(4), 041301.
- [26] Janotti, A., & Van de Walle, C. G. (2009). Fundamentals of zinc oxide as a semiconductor. *Reports on Progress in Physics*, 72(12), 126501.
- [27] Look, D. C. (2001). Recent advances in ZnO materials and devices. *Materials Science and Engineering: B*, 80(1-3), 383-387.
- [28] Comini, E., et al. (2009). Metal oxide quasi-one-dimensional nanostructures for gas sensing. *Progress in Materials Science*, 54(1), 1-67.
- [29] Barsan, N., et al. (1999). Understanding the fundamental principles of metal oxide based gas sensors. *Journal of Physics: Condensed Matter*, 11(43), 8503-8519.
- [30] Kim, H. J., & Lee, J. H. (2014). Highly sensitive and selective gas sensors using semiconductor metal oxides. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 192, 607-627.
- [31] Hall, D. B. (1998). Spin-coating of thin and ultrathin polymer films. *Polymer Engineering and Science*, 38, 2039–2045.
- [32] Siefert, B., Przybilla, T., Niebelschuetz, S., & Wang, H. (2013). Influence of sol viscosity and spin parameters on thin film formation by spin-coating. *Thin Solid Films*, 532, 204–209.
- [33] Meyerhofer, D. (1978). Characteristics of resist films produced by spinning. *Journal of Applied Physics*, 49(7), 3993–3997.
- [34] Bornside, D. E., Macosko, C. W., & Scriven, L. E. (1989). Spin-coating: One-dimensional model. *Journal of Applied Physics*, 66(11), 5185–5193.
- [35] Sagar, R. U. R., & Wu, T. M. (2010). Zinc oxide thin films prepared by sol–gel spin-coating. *Journal of Nanoscience and Nanotechnology*, 10(6), 1–8.

Capítulo 3 Técnicas de caracterización de películas delgada de ZnO

3.1 Técnicas de caracterización de las películas de ZnO

3.1.1 Perfilometría: fundamentos y aplicación en películas delgadas de ZnO

La perfilometría es una técnica de caracterización superficial utilizada para medir el perfil topográfico de una superficie sólida a lo largo de una línea definida [1]. En el contexto de materiales delgados, como películas de ZnO depositadas mediante técnicas como spin-coating, la perfilometría permite determinar con alta precisión parámetros esenciales como el espesor de la película, la rugosidad superficial, la uniformidad y posibles defectos topográficos [2]. Esta información es crucial para correlacionar la microestructura del material con su desempeño funcional, especialmente en aplicaciones como sensores de gases, donde la morfología superficial influye directamente en la sensibilidad y selectividad del dispositivo [3].

3.1.2 Tipos de perfilometría

Existen dos categorías principales de perfilometría: mecánica (de contacto) y óptica (sin contacto) [4].

Perfilometría de contacto: Utiliza una sonda física (estilográfica o punta de diamante) que se desliza sobre la superficie de la muestra. El desplazamiento vertical de la sonda se traduce en una señal eléctrica que reconstruye el perfil de la superficie. Esta técnica ofrece alta resolución vertical (nanométrica) y es ideal para medir espesores de películas delgadas, escalones, ranuras o rugosidades [5]. Sin embargo, presenta limitaciones como la posible deformación de materiales blandos y la baja velocidad de barrido [6].

Perfilometría óptica: Emplea métodos de interferometría, confocalidad o microscopía láser para mapear la superficie sin contacto físico. Aunque suele ofrecer menor resolución vertical que la técnica de contacto, permite una inspección más rápida, libre de daño mecánico y con capacidad para analizar áreas más amplias [7]. Es especialmente útil en materiales sensibles o con recubrimientos muy suaves [8].

3.1.3 Principales parámetros medidos

Los perfilómetros permiten obtener diferentes parámetros topográficos, entre los que destacan:

Espesor de película: diferencia de altura entre el sustrato descubierto y la película depositada. Se mide comúnmente sobre una región donde previamente se ha generado una discontinuidad (por ejemplo, con cinta adhesiva o enmascarado antes del depósito) [9].

Rugosidad media (R_a): valor promedio absoluto de las desviaciones respecto a la línea media del perfil. Indica cuán lisa o rugosa es una superficie [10].

Rugosidad cuadrática media (R_q): raíz cuadrada de la media de las desviaciones al cuadrado. Es más sensible a picos y valles pronunciados [11].

Altura máxima (R_z): diferencia entre el pico más alto y el valle más profundo dentro de una longitud de evaluación. Esto nos permite conocer altura de grano [12].

Estos parámetros permiten comparar el acabado superficial de películas sintetizadas bajo diferentes condiciones de procesamiento [13].

3.1.4 Aplicación de la perfilometría en películas de ZnO

En el caso particular del ZnO sintetizado por el método sol-gel y depositado mediante spin-coating, la perfilometría es una herramienta esencial para evaluar cómo influye la velocidad de rotación sobre el espesor y la uniformidad de las películas [14]. Películas preparadas a bajas velocidades de giro (por ejemplo, 1000 rpm) tienden a formar capas más gruesas, mientras que aquellas depositadas a mayores velocidades (3000–4000 rpm) presentan grosores más delgadas y uniformes, debido a la mayor fuerza centrífuga aplicada al sol durante la deposición [15]. Estos cambios en velocidad de giro se reflejan directamente en las mediciones obtenidas por perfilometría, permitiendo una correlación entre parámetros de espesor y propiedades físicas [16].

Además, la perfilometría permite detectar defectos como acumulación de material en los bordes, formación de cráteres, ondas de secado o microgrietas causadas por un mal control de la temperatura de calcinación [17]. Estas irregularidades topográficas pueden afectar el comportamiento eléctrico y sensorial del ZnO, por lo que su monitoreo resulta indispensable [18].

Ventajas de la técnica

- Alta precisión en la medición del espesor de capas finas, incluso por debajo de 100 nm [19].
- Información rápida y directa sobre defectos y uniformidad de la película.
- Capacidad de comparar distintas zonas de una misma muestra.
- No requiere tratamientos complejos previos ni condiciones especiales de vacío.

Limitaciones

- En perfilometría de contacto, la sonda puede dañar superficies blandas o frágiles.
- En películas con topografía irregular o muy rugosa, puede haber errores de interpretación en el espesor medio.
- Para obtener mediciones precisas de espesor, se requiere una referencia clara (una zona sin recubrimiento).

3.1.5 Importancia del espesor en el desarrollo de sensores de gases

Para sensores de gases basados en ZnO, el espesor de la película tiene un papel fundamental. Una capa demasiado gruesa puede limitar la difusión del gas y ralentizar la respuesta sensora, mientras que una capa demasiado delgada puede perder continuidad eléctrica o tener una señal débil[20]. La perfilometría permite encontrar un punto de equilibrio que maximice la sensibilidad, manteniendo una buena respuesta eléctrica y estabilidad térmica.

Además, la rugosidad superficial influye en la cantidad de sitios activos disponibles para la adsorción de moléculas gaseosas. Superficies con rugosidad intermedia pueden favorecer la interacción con el gas objetivo sin comprometer la uniformidad del recubrimiento.

3.2 Difracción de rayos X (DRX) y su aplicación en películas delgadas de ZnO

La DRX, por sus siglas en inglés es una de las técnicas más importantes y ampliamente utilizadas para la caracterización estructural de materiales cristalinos. Su principio se basa en la interacción de rayos X con los planos atómicos de un cristal, permitiendo obtener información sobre la estructura cristalina, la fase presente, el tamaño de cristalita, parámetros de red, la orientación preferencial (textura), el grado de cristalinidad, y en algunos casos, el estrés y la deformación en los materiales.

3.2.1 Fundamento teórico

La difracción de rayos X se basa en la ley de Bragg, propuesta en 1913 por W. H. Bragg y W. L. Bragg, que establece la condición para que los rayos X reflejados por planos cristalinos paralelos interfieran constructivamente. Esta condición se expresa como:

$$D = \frac{0.89\lambda}{\beta \cos\theta} \quad (7)$$

donde: n es el orden de difracción, λ es la longitud de onda del haz de rayos X (comúnmente $\text{Cu K}\alpha = 1.5406 \text{ \AA}$), d es la distancia interplanar entre los planos del cristal y θ es el ángulo de incidencia del haz. Cuando la condición de Bragg se cumple, se produce un pico de difracción, que puede ser detectado por un detector giratorio. El patrón resultante es una especie de “huella digital” del material, ya que cada compuesto cristalino genera un conjunto característico de picos de difracción.

Las constantes de red, c y a , pueden estimarse utilizando los planos (002) y (101) con la ayuda de las ecuaciones. 7 y 8:

$$d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{\frac{4}{3} \left(\frac{h^2 + hk + k^2}{a^2} \right) + \frac{l^2}{c^2}}} \quad (8)$$

donde d_{hkl} son las distancias interplanares a lo largo de las direcciones cristalográficas (002) y (101) obtenidas a partir de la ley de Bragg, Ec. (7), y h , k y l son direcciones cristalográficas.

El coeficiente de textura, $T_C(hkl)$ indica la cantidad de cristalitos orientados hacia un plano cristalográfico particular, en este caso, la orientación preferencial siendo (002). El coeficiente de textura se obtiene calculando las magnitudes de los picos medidos $I(hkl)$, las magnitudes de los picos estándar $I_S(hkl)$ y utilizando la relación ecuación 8:

$$TC(hkl) = \frac{I(hkl)/I_S(hkl)}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I(hkl)/I_S(hkl)} \quad (9)$$

3.2.2 Configuraciones experimentales

En la mayoría de los difractómetros de rayos X, se utiliza la geometría $\theta-2\theta$, en la que el tubo de rayos X permanece fijo, el porta-muestras gira con un ángulo θ , y el detector se mueve simultáneamente con un ángulo 2θ . Esta configuración es ideal para el análisis de muestras policristalinas, como polvos o películas delgadas depositadas sobre sustratos planos. En el caso de películas muy delgadas (70 nm), el análisis debe realizarse cuidadosamente, ya que un espesor muy delgado se detecta muy poco material afectando: intensidad y forma de los picos. Para ello, se pueden emplear técnicas específicas como DRX de haz rasante, que permite aumentar la sensibilidad en capas superficiales y minimizar la señal del sustrato.

En la siguiente figura 2 se presenta la configuración de un equipo de rayos X, donde θ es el ángulo de incidencia que es la misma que la reflexión.




Figura 2: Configuración básica del equipo de difracción de rayos X

3.2.3 Aplicación de DRX en películas delgadas de ZnO

El ZnO es un material que cristaliza típicamente en la estructura hexagonal tipo wurtzita, caracterizada por parámetros de red $a \approx 3.25 \text{ \AA}$ y $c \approx 5.2 \text{ \AA}$. Esta fase presenta picos de difracción intensos y bien definidos en las posiciones 2θ correspondientes a los planos (100), (002), (101), (102), entre otros. En películas de ZnO preparadas por métodos como sol-gel + spin-coating, es común observar una orientación preferencial hacia el plano (002), que indica un crecimiento preferencial perpendicular a la superficie del sustrato. Este comportamiento es deseable para muchas aplicaciones electrónicas y sensores, ya que promueve una mejor conducción vertical y mayor superficie expuesta.

La DRX permite verificar: Fase cristalina predominante, en el caso del ZnO sería la fase cristalina wurtzita. Grado de cristalinidad, a mayor intensidad y menor anchura de los picos de difracción, mayor orden cristalino y tamaño de cristal: La ecuación de Scherrer estima el tamaño de los dominios coherentemente a partir de la anchura del pico a media altura (FWHM). El tamaño de cristal es útil para estimar si el material está en régimen nanocristalino ($\approx 10 \text{ nm}$), lo cual es relevante para sensores, ya que superficies con granos pequeños ofrecen mayor área de interacción con gases.

3.2.4 Importancia del DRX en el control de calidad

El control estructural que permite la DRX es crucial para garantizar que las películas delgadas presenten las características deseadas para su aplicación. Por ejemplo, en sensores de gases, un alto grado de cristalinidad favorece la movilidad electrónica, mientras que la presencia de diferentes orientaciones preferenciales puede incrementar la actividad superficial. Además, mediante DRX es posible detectar defectos estructurales, tensiones internas o transformaciones de fase producidas durante el tratamiento térmico o por reacciones con el ambiente.

En estudios como el presentado en este trabajo de tesis, la DRX fue utilizada para comprobar cómo la velocidad de giro durante el spin-coating influye en la calidad cristalina de las películas. Se observó que a mayores velocidades de rotación (4000 rpm), los picos

se vuelven más intensos y definidos, lo que indica una mejora en la orientación y cristalinidad del ZnO. Esto demuestra que la DRX no solo sirve para identificar materiales, sino también para correlacionar condiciones de síntesis con la microestructura obtenida.

3.2.5 Ventajas y limitaciones de la técnica DRX

Ventajas:

Técnica no destructiva y de rápida ejecución.

Alta especificidad para la identificación de fases.

Capacidad para estimar parámetros estructurales clave (tamaño de cristal, tensión, orientación).

Utilizable en polvos, películas, monocristales y materiales policristalinos.

Limitaciones:

Sensibilidad limitada para detectar fases amorfas.

Dificultades para analizar películas muy delgadas (< 50 nm).

No proporciona información directa sobre la morfología o composición química.

La precisión del tamaño de cristal puede estar afectada por factores instrumentales o deformaciones de celda.

3.3 Propiedades morfológicas de películas delgadas de ZnO: caracterización mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)

3.3.1 Introducción a las propiedades morfológicas

Las propiedades morfológicas se refieren a la forma, tamaño, distribución y organización de los granos, poros, defectos y otras características superficiales de un material. En el caso de películas delgadas de ZnO, estas propiedades son fundamentales porque influyen directamente en su comportamiento funcional, especialmente en aplicaciones como sensores de gases, dispositivos optoelectrónicos y fotocatalizadores. La morfología superficial afecta la densidad de sitios activos, el transporte de carga, la difusión de especies químicas, la adherencia al sustrato y la estabilidad térmica y mecánica de la película.

Los métodos de síntesis, como el proceso sol–gel combinado con técnicas de deposición (por ejemplo, spin-coating o dip-coating), determinan en gran medida las características morfológicas de las películas. Parámetros como la velocidad de rotación, la viscosidad de la solución precursora, la temperatura de tratamiento térmico y el número de capas influyen en el desarrollo de la microestructura final. Para analizar y cuantificar estas propiedades, se emplean diversas técnicas de caracterización, siendo una de las más potentes y versátiles la SEM.

3.3.2. Fundamentos de la Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)

La microscopía electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés) es una técnica que utiliza un haz de electrones enfocados para explorar la superficie de una muestra y generar imágenes con alta resolución espacial. A diferencia de la microscopía óptica, que está limitada por la longitud de onda de la luz, el SEM puede alcanzar resoluciones del orden de los nanómetros.

El principio básico del SEM consiste en dirigir un haz de electrones primarios hacia la muestra. Al interactuar con los átomos del material, se generan diversos tipos de señales, entre ellas:

Electrones secundarios (SE): responsables de la imagen topográfica; proporcionan información detallada de la superficie.

Electrones retrodispersados (BSE): sensibles al número atómico; se utilizan para diferenciar composiciones.

Rayos X característicos: permiten realizar análisis químico mediante espectroscopía de energía dispersiva (Espectroscopía de Dispersión de Energía EDS o Espectroscopia de Rayos X por Dispersión de Energía EDX).

La muestra debe ser conductora o recubierta con una capa fina de material metálico (por ejemplo, oro o carbono) para evitar acumulación de carga, especialmente en el caso de películas delgadas sobre vidrio. La presión del vacío, la aceleración del haz (voltaje en kV) y la distancia de trabajo son parámetros que se ajustan según el tipo de muestra y la resolución deseada. En la figura 3 se presenta la configuración básica de SEM.




Figura 3: Configuración básica de un equipo SEM

3.3.3 Aplicación del SEM en películas delgadas de ZnO

La microscopía SEM es ampliamente utilizada para examinar las películas delgadas de ZnO obtenidas mediante el método sol-gel, ya que permite observar:

La morfología superficial: textura general de la película, presencia de grietas, poros o irregularidades.

El tamaño de grano: promedio y distribución de los granos.

La densidad de grano y compactación: determinantes para la conductividad eléctrica y la respuesta sensora.

Uniformidad del recubrimiento: indicador de la calidad del proceso de depósito.

La evolución de la microestructura: al variar parámetros de síntesis como temperatura de calcinación o velocidad de rotación.

En películas de ZnO, es común observar estructuras nanocrystalinas con forma esférica, columnar, o granular, dependiendo de las condiciones de síntesis. Por ejemplo, al aumentar la temperatura de tratamiento térmico, los granos tienden a crecer, lo que puede aumentar el área superficial y por ende la superficie activa. Asimismo, una mayor velocidad de giro durante el spin-coating tiende a generar películas más delgadas y uniformes, con granos más pequeños y mejor adherencia al sustrato.

3.3.4 Análisis de imágenes SEM: Interpretación morfológica

Las imágenes obtenidas por SEM permiten realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de las películas. Entre los aspectos más relevantes que pueden extraerse se encuentran:

Tamaño medio de partícula o grano: puede medirse directamente a partir de imágenes con escala utilizando software de análisis de imágenes como ImageJ o Origin.

Distribución del tamaño: información clave para estimar homogeneidad.

Presencia de grietas o defectos: indicadores de tensiones internas o problemas durante la calcinación.

Porosidad superficial: se puede estimar visualmente o mediante análisis binarizado de áreas oscuras y claras.

Cobertura del sustrato: evaluación de la continuidad del recubrimiento.

Además, la SEM puede complementarse con EDS para confirmar la composición elemental de la película, verificando la presencia de elementos de Zn y O en proporciones estequiométricas. Esto es especialmente útil para descartar contaminaciones o impurezas residuales.

3.3.5 Relevancia de las propiedades morfológicas en sensores de gases

En sensores de gases, la morfología de la película activa de ZnO es un factor determinante. Un recubrimiento con alta porosidad y pequeño tamaño de grano favorece la adsorción de moléculas gaseosas en la superficie, lo que incrementa la variación de la resistencia eléctrica cuando se expone a gases como CO o propano. Una película con morfología densa o granos muy grandes, aunque estable, podría tener una menor sensibilidad debido a una menor área superficial expuesta.

En este sentido, el análisis SEM permite optimizar las condiciones de síntesis para lograr el equilibrio adecuado entre tamaño de grano, distribución de grano y porosidad. En el estudio de este trabajo de tesis, se observó que las películas obtenidas a diferentes velocidades de giro presentaban variaciones significativas en la morfología superficial. A

1000 rpm, la película era más gruesa y rugosa, mientras que a 4000 rpm, la superficie resultó más homogénea y con granos pequeños, lo cual favoreció su respuesta sensora.

3.3.6. Ventajas y limitaciones del SEM

Ventajas:

- Alta resolución y gran profundidad de campo.
- Permite observar micro y nanoestructuras.
- Imágenes en tiempo real de zonas seleccionadas.
- Posibilidad de combinar con análisis EDS.

Limitaciones:

- Muestras no conductoras requieren recubrimiento metálico.
- Preparación especial para evitar daño por carga.
- Técnica costosa en comparación con métodos ópticos.
- Análisis limitado a la superficie (profundidad de penetración $< 1 \mu\text{m}$).

3.4 Equipo de sensado

El equipo ilustrado en la figura 4 funciona bajo el principio de medición de la resistencia eléctrica de un material (el sensor) cuando se expone a un gas específico [21]. Este tipo de configuración es típica para probar sensores de gas de óxido metálico semiconductor.

La figura 4 representa una configuración experimental que incluye:

1. Cámara de Vacío (Campana de Vidrio): Es el recipiente principal donde se lleva a cabo el proceso. Se observa una campana de vidrio sellada a una base inferior, lo que sugiere un ambiente controlado y, posiblemente, al vacío.
2. Muestra Calentador: Dentro de la cámara, se encuentra una "Muestra" (probablemente el material a depositar o el sensor a probar) montada sobre un "Calentador". Esto indica que la muestra puede ser elevada a una temperatura específica, lo cual es común en procesos CVD o en pruebas de sensores que requieren activación térmica.

3. Conectores: Cables o varillas que se extienden desde la base de la cámara hasta la muestra y el calentador, lo que implica una conexión eléctrica para alimentar el calentador y/o para medir las propiedades eléctricas de la muestra.
4. Sistema de Suministro de Gases:

Dos cilindros etiquetados como C_3H_8 y CO sugieren que estos gases son introducidos en la cámara de vacío.

Varias válvulas controlan el flujo de estos gases hacia la cámara, permitiendo la mezcla y la introducción controlada de los precursores o los gases de prueba.

5. Sistema de Vacío:

Una conexión en la base de la cámara hacia un "Medidor de vacío" y una "Bomba de vacío" (no mostrada explícitamente, pero implicada por la conexión y el medidor) que permite evacuar la cámara, creando un ambiente de baja presión necesario para muchos procesos de deposición y para controlar la concentración de los gases.

6. Sistema de Medición:

Un "Multímetro" conectado a los "Conectores" de la muestra. Esto sugiere que se están midiendo propiedades eléctricas de la muestra (como resistencia, voltaje o corriente) durante el proceso o la prueba. Esta es una configuración típica para evaluar la respuesta de un sensor.

La ecuación de Sensado para un Sensor de Gas Resistivo generalmente se define como la relación entre la resistencia del sensor en presencia del gas objetivo y su resistencia en una atmósfera de referencia (generalmente aire limpio).

Para un sensor de gas resistivo, la ecuación de Sensado (S) se expresa comúnmente como:

$$S = \frac{G_o - G_G}{G_o} \quad (10)$$

Donde S es la sensibilidad o respuesta del sensor, G_G es la conductividad eléctrica del sensor cuando está expuesto al gas objetivo (por ejemplo, C_3H_8 o CO). G_o es la conductividad eléctrica del sensor en una atmósfera de aire limpio (o gas de referencia) a la misma temperatura y humedad.

La configuración experimental incluye los siguientes elementos clave:

Cámara de Vacío: El proceso se lleva a cabo dentro de una campana de vidrio sellada para controlar la atmósfera y evitar contaminantes, fundamental en la fabricación de semiconductores o en la prueba de sensores [22].

Muestra y Calentador: La Muestra (que probablemente es el sensor de gas o el sustrato) está montada sobre un Calentador. En los sensores de óxido metálico (MOS), la temperatura debe elevarse a un punto de operación (típicamente entre 200 °C y 500 °C) para activar la reacción superficial con el gas objetivo [23].

Sistema de Suministro de Gases: Los cilindros etiquetados como C_3H_8 y CO se introducen mediante válvulas para simular un ambiente contaminado. Este control de gases es crucial tanto en el proceso de CVD (como precursores) como en las pruebas (como gases a detectar) [21, 23].

Sistema de Vacío: El Medidor de vacío y la Bomba de vacío (implicada) permiten evacuar la cámara. El vacío es esencial para la pureza en el CVD y para establecer una concentración de gas base precisa en las pruebas [23].

Sistema de Medición: El Multímetro conectado a la muestra indica que se está midiendo una propiedad eléctrica, como la resistencia eléctrica o conductividad eléctrica, lo cual es la característica definitoria de un sensor de gas resistivo.




Figura 4: Equipo de sensado

Referencias

- [1] Bhushan, B. (2017). Springer Handbook of Nanotechnology. Springer.
- [2] Leach, R. (2014). Fundamental Principles of Engineering Nanometrology. Elsevier.
- [3] Varenne, C., et al. (2015). Thin film thickness measurements. Surface and Coatings Technology, 267, 1-10.
- [4] Whitehouse, D. J. (2010). Handbook of Surface and Nanometrology. CRC Press.
- [5] Thomas, T. R. (1999). Rough Surfaces. Imperial College Press.
- [6] Bennett, J. M., & Mattsson, L. (1999). Introduction to Surface Roughness and Scattering. Optical Society of America.
- [7] Schmitz, G. (2012). Optical Profilometry. Wiley.
- [8] Wyant, J. C. (2008). White light interferometry. Proceedings of SPIE, 3479.
- [9] Stoney, G. G. (1909). The tension of metallic films. Proceedings of the Royal Society A, 82(553), 172-175.
- [10] ISO 4287:1997. Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture. International Organization for Standardization.
- [11] Gadelmawla, E. S., et al. (2002). Roughness parameters. Journal of Materials Processing Technology, 123(1), 133-145.
- [12] DIN 4762. Surface roughness. Deutsches Institut für Normung.
- [13] Muralidhar, C., et al. (2018). Surface characterization techniques. Materials Characterization, 142, 1-15.
- [14] Brinker, C. J., & Scherer, G. W. (1990). Sol-Gel Science. Academic Press.
- [15] Scriven, L. E. (1988). Physics and applications of dip coating and spin-coating. MRS Proceedings, 121, 717.
- [16] Eslamian, M. (2014). Spin-coating. Nano-Structures & Nano-Objects, 1, 1-12.
- [17] Faustini, M., et al. (2010). Engineering functionality in sol-gel films. Chemistry of Materials, 22(3), 4406-4413.

- [18] Kozuka, H. (2006). Sol-gel films. *Journal of the Ceramic Society of Japan*, 114(1330), 1-9.
- [19] Ambrosi, M., et al. (2014). Profilometry of thin films. *Thin Solid Films*, 564, 1-8.
- [20] Wang, C., et al. (2010). Thickness effects in ZnO gas sensors. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 150(1), 108-115.
- [21] O'Hanlon, J. F. (2005). *A User's Guide to Vacuum Technology*. John Wiley & Sons. (Detalla configuraciones de vacío, bombas y medidores).
- [22] Ohring, M. (2002). *Materials Science of Thin Films: Deposition and Structure*. Academic Press. (Describe sistemas de deposición y control de gases).
- [23] Yamazoe, N. (1991). "New approaches for improving semiconductor gas sensors". *Sensors and Actuators B: Chemical*, 5(1-4), 7-19. (Trabajo fundamental sobre la tecnología de sensores resistivos y su operación térmica).

Capítulo 4 Desarrollo experimental y discusión de resultados

4.1 Preparación de películas delgadas de ZnO

Las películas delgadas de ZnO fueron preparadas mediante el método sol-gel combinado con la técnica de recubrimiento por giro o spin-coating, ya que de esta manera se obtiene películas de bajo costo de capas uniformes sobre sustratos cristalinos [1]. La solución precursora se elaboró disolviendo acetato de zinc dihidratado ($\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) en una mezcla de 2-metoxietanol como disolvente y monoetanolamina (MEA) como agente estabilizante, en proporción molar 1:1 [2]. Esta mezcla fue agitada hasta lograr una solución transparente y homogénea. El recubrimiento se realizó depositando tres gotas de esta solución sobre sustratos de vidrio de 2×2 cm de área tipo soda-lima previamente fueron sometidos a una limpieza, y posteriormente girando a diferentes velocidades (1000, 2000, 3000 y 4000 rpm) durante 45 segundos por capa depositada [3]. Se aplicaron tres capas por muestra, con un proceso de precalcínación intermedio a 200°C durante 10 minutos para eliminar residuos orgánicos. Finalmente, las películas fueron sometidas a un tratamiento térmico final de calcínación a 450°C durante 1 hora en aire, con el fin de favorecer la cristalización de la fase ZnO con estructura wurtzita [4]. Este procedimiento permitió obtener películas delgadas con diferentes espesores, morfologías y calidades estructurales, adecuadas para aplicaciones como sensores de gases.

4.2 Química de la solución de partida La química de la solución de partida es fundamental para controlar la formación y calidad de las películas delgadas de ZnO obtenidas por el método sol-gel [5]. En este proceso, el precursor metálico utilizado fue el acetato de zinc dihidratado ($\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), el cual se disolvió en 2-metoxietanol, un alcohol de cadena corta que actúa como disolvente orgánico polar [6]. Para estabilizar la solución y controlar la hidrólisis del precursor, se añadió monoetanolamina (MEA), un agente complejante que forma enlaces coordinados con los iones Zn^{2+} , evitando la precipitación prematura del óxido [7]. La reacción principal involucra la formación de complejos Zn-MEA que mantienen la solución estable y transparente durante la agitación. A medida que la solución envejece y se deposita sobre el sustrato, se favorecen las reacciones de hidrólisis y policondensación, las cuales conducen a la formación de enlaces Zn-O-Zn mediante eliminación de agua o alcoholes [8]. La proporción molar 1:1 entre el acetato de zinc y la MEA es crucial para obtener una buena viscosidad, adecuada cobertura y estabilidad del sol, lo que se traduce en una película uniforme al momento del depósito [9]. La correcta preparación de esta solución es clave para lograr un crecimiento controlado de las películas de ZnO y garantizar su funcionalidad final.

4.2.1 Preparación de la solución de partida

La preparación de la solución de partida es una etapa crítica en el método sol-gel, ya que de ella dependen la estabilidad del sistema coloidal, la calidad del recubrimiento y las propiedades finales de las películas delgadas obtenidas [10]. En este estudio, la solución precursora para sintetizar óxido de zinc (ZnO) se elaboró utilizando acetato de zinc dihidratado ($\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) como fuente de zinc, monoetanolamina (MEA) como agente estabilizante y 2-metoxietanol como disolvente orgánico [11]. El procedimiento comenzó con el peso preciso de la cantidad deseada de acetato de zinc, que fue disuelta

lentamente en 2-metoxietanol bajo agitación magnética constante a temperatura ambiente. Una vez disuelta la sal, se añadió MEA gota a gota, manteniendo una relación molar 1:1 entre el ion metálico (Zn^{2+}) y el agente complejante [12]. Esta proporción es esencial para evitar la formación de precipitados o gelificaciones prematuras, ya que la MEA actúa coordinándose con los cationes de zinc y estabilizando la solución mediante la formación de complejos Zn-MEA [13]. La solución se agitó durante al menos una hora hasta obtener una mezcla homogénea, clara y sin zonas con forma turbia. Este tiempo permite que se desarrollen parcialmente las reacciones de hidrólisis controlada y complejación, generando una solución tipo sol estable, lista para ser utilizada en el proceso de depósito por spin-coating [14]. Durante la agitación, es importante mantener la temperatura controlada (usualmente entre 25 y 60 °C) para evitar la evaporación rápida del disolvente o la descomposición térmica de los componentes. Una vez preparada, la solución puede almacenarse temporalmente en frascos herméticos de vidrio ámbar para protegerla de la humedad y la luz, evitando así la degradación de los precursores o el envejecimiento prematuro del sol. La solución obtenida presenta las condiciones ideales de viscosidad y tensión superficial para generar películas uniformes sobre el sustrato durante el proceso de recubrimiento. Esta etapa de preparación es clave para garantizar la reproducibilidad y calidad de las películas delgadas de ZnO. Pequeñas variaciones en la proporción de los reactivos, el tiempo de agitación o la temperatura de depósito pueden provocar efectos considerables en la morfología y estructura del recubrimiento final. Por ello, es indispensable un control riguroso de todos los parámetros involucrados en la formulación de la solución de partida [15].

4.3 Caracterización estructural

La caracterización estructural de las películas delgadas de ZnO depositadas mediante la técnica de recubrimiento por giro, spin-coating constituye una etapa esencial en la evaluación de su calidad cristalina y orientación preferencial [16]. En este estudio, dicha caracterización fue realizada a través de difracción de rayos X, DRX, utilizando radiación Cu-K α con una longitud de onda de $\lambda = 1.5418 \text{ \AA}$, en un rango de ángulo de 2θ de 20° a 80° [17]. Las muestras analizadas correspondieron a películas depositadas con distintas velocidades de rotación: 1000, 2000, 3000 y 4000 rpm, bajo idénticas condiciones de síntesis, siendo la velocidad el único parámetro variable. En la figura 5 se presentan los patrones de difracción de las películas de ZnO depositadas por spin-coating. De esta figura se revela que las películas presentan una estructura policristalina con fase wurtzita hexagonal, coincidiendo con los datos de la tarjeta JCPDS 36-1451 [18]. En todos los casos, el pico correspondiente al plano cristalográfico (002) se manifestó como el de mayor intensidad, lo cual indica una orientación preferencial en dicha dirección [19]. Este tipo de orientación sugiere un crecimiento texturizado verticalmente respecto a la superficie del sustrato, lo cual es deseable en aplicaciones optoelectrónicas y de detección de gases, debido a la mejora en el transporte electrónico y la interacción superficial con especies gaseosas. Un aspecto particularmente interesante fue la observación de un "hombro" o joroba alrededor de los 25° en las muestras depositadas a baja velocidad (1000 rpm), fenómeno atribuido a la baja cristalinidad y espesor reducido de estas capas [20]. A medida que se incrementó la velocidad de rotación, dicho hombro desapareció progresivamente, y el pico (002) ganó intensidad, indicando una mejora significativa en la cristalinidad y el

espesor del material. Esta tendencia se correlaciona con un mayor grado de orden estructural inducido por la dinámica de deposición, ya que velocidades más altas generan una mejor dispersión del precursor y promueven un secado más uniforme y rápido.




Figura 5: Patrones de difracción de las películas de ZnO depositadas a diferentes velocidades de giro

La calidad cristalina también fue evaluada mediante el cálculo del tamaño promedio del cristal, D , utilizando la fórmula de Scherrer, que relaciona el ensanchamiento del pico de difracción con la dimensión de los dominios coherentes de difracción, para el pico de difracción preferencial (002), ecuación 7 [21]: Los resultados mostraron un aumento del tamaño de cristal conforme se incrementó la velocidad de rotación. Para ZnO₁₀₀₀ el tamaño fue de 47.4 nm, mientras que para ZnO₄₀₀₀ se alcanzó un valor de 51.4 nm. Este incremento sugiere que una mejor orientación cristalina y una reducción en la densidad de defectos estructurales se acompañan con el incremento en la velocidad de giro, probablemente debido a una distribución más homogénea de la solución sol-gel durante la etapa de recubrimiento [22]. Adicionalmente, se calcularon las constantes de red c y a para la estructura hexagonal, utilizando las reflexiones correspondientes a los planos (002) y (101), ecuaciones 8 y 9 [23]: Los valores obtenidos de las constantes de red (a y c) se mantuvieron relativamente constantes en todos los casos, sin una tendencia clara, lo cual indica que las condiciones de deposición no generaron distorsiones significativas en la celda unitaria.

Esto es consistente con una baja incorporación de tensiones residuales o impurezas en la red cristalina. También se calculó el coeficiente de textura, $T_C(hkl)$, el cual cuantifica la orientación preferencial de los planos cristalográficos en comparación con una distribución aleatoria de granos. Este se definió en la ecuación 10 [24]. Los valores del coeficiente de textura para el plano (002) mostraron un aumento en magnitud conforme se incrementa la velocidad de rotación, desde 2.4 para ZnO_{1000} hasta 3.15 para ZnO_{4000} . Esta tendencia confirma que la mejora en la orientación cristalina y la formación de películas con alta texturización preferente se ven favorecida por la dinámica de giro durante la deposición [25]. En términos generales, una mayor textura implica una mejor alineación de los planos cristalinos, lo que puede traducirse en una conductividad electrónica más eficiente y una mayor interacción con las moléculas de gas durante las aplicaciones de detección. En resumen, los análisis estructurales realizados mediante difracción de rayos X muestran que la calidad cristalina de las películas delgadas de ZnO mejora significativamente con el aumento de la velocidad de rotación en el proceso de spin-coating. Se observa un incremento en el tamaño de cristal, una mayor intensidad y nitidez del pico (002) y, un mayor coeficiente de textura, todo lo cual apunta hacia una estructura más ordenada, densa y funcional para aplicaciones de sensores de gases. Estos resultados destacan la relevancia del control de parámetros físicos durante el proceso de deposición para optimizar las propiedades estructurales del material [26].

4.4 Caracterización morfológica

En la figura 6 se presentan las imágenes de SEM de las películas de ZnO. La caracterización morfológica de materiales semiconductores en forma de películas delgadas es de suma importancia, ya que proporciona información clave sobre la forma, tamaño, distribución, porosidad y densidad de los granos, factores que influyen directamente en sus propiedades físicas, químicas y funcionales [27]. En el presente estudio, las películas de ZnO fueron depositadas mediante la técnica sol-gel combinada con el método de spin-coating, variando únicamente la velocidad de rotación durante la deposición. Se usaron 4 velocidades de giro 1000, 2000, 3000 y 4000 rpm. A partir de estas muestras, se llevó a cabo una detallada caracterización morfológica mediante SEM, análisis de rugosidad por perfilometría y técnicas de procesamiento de imágenes para la evaluación cuantitativa de parámetros morfológicos [28]. Las micrografías SEM obtenidas a distintos aumentos revelan que, en general, todas las muestras presentan granos con morfología predominantemente esférica. Esta característica es típica de materiales obtenidos por procesos sol-gel, donde la nucleación homogénea y el posterior secado térmico conducen a la formación en la superficie de partículas semiesféricas [29]. No obstante, la distribución, el tamaño y la densidad de estos granos varían significativamente con la velocidad de rotación aplicada durante el proceso de recubrimiento. En las películas depositadas a 1000 rpm ZnO_{1000} , Figura 4.2a, se observó una morfología compuesta por granos de menor tamaño, con un rango promedio de 20 a 40 nm. La superficie muestra una distribución heterogénea y elevada porosidad. El reducido tamaño de grano puede atribuirse a una baja cristalinidad, como fue corroborado por la caracterización estructural y, a una dinámica de secado más lenta, que impide la coalescencia efectiva de los núcleos formados en la película [30]. Para las películas depositadas a 2000 rpm, ZnO_{2000} , Figura 4.2b, se evidenció un crecimiento de los granos con tamaños que oscilan entre 30 y 55 nm.

En este caso, se aprecian regiones donde los granos han comenzado a unirse (coalescen), lo que genera estructuras más grandes y con visibles huecos intergranulares. Esta morfología implica un aumento en la porosidad efectiva del material, lo cual puede favorecer aplicaciones como sensores de gases, debido al incremento en la superficie activa expuesta [31]. En el caso de la película ZnO_{3000} , Figura 4.2c, los granos muestran una disposición más densa y uniforme, con un número creciente de aglomerados producto de la coalescencia. Aunque aún existe porosidad, esta es menos pronunciada que en el caso de la película de ZnO_{2000} , indicando una mayor cobertura superficial. Esta película muestra un equilibrio intermedio entre densidad de granos y área efectiva superficial, lo cual es deseable en aplicaciones donde se busca una buena conductividad eléctrica sin sacrificar la reactividad superficial [32]. Finalmente, en la película de ZnO_{4000} , Figura 4.2d, se logró una cobertura casi continua y uniforme. La morfología observada revela una estructura compacta con granos de mayor tamaño aparente debido a la intensa coalescencia. La densidad de granos es considerablemente mayor y, la porosidad disminuye significativamente. Este comportamiento se asocia a un proceso de deposición más eficiente en el que la fuerza centrífuga genera una dispersión uniforme y un secado más controlado de la solución sol-gel, permitiendo la formación de capas densas y continuas [33]. Esta evolución morfológica influye directamente en el desempeño de las películas como sensores de gases, ya que una mayor área superficial activa facilita la adsorción de moléculas gaseosas y mejora la sensibilidad del sensor. Además, la presencia de porosidad en niveles moderados permite una mejor difusión del gas a través de la película, mientras que la buena continuidad estructural mejora el transporte electrónico. De esta manera, las muestras obtenidas a 3000 y 4000 rpm representan un equilibrio óptimo entre porosidad, densidad y superficie activa, lo que las convierte en candidatas prometedoras para aplicaciones en dispositivos sensores [34]. En términos generales, los resultados obtenidos permiten concluir que la morfología de las películas de ZnO depositadas por spin-coating puede ser controlada de manera efectiva mediante la modulación de la velocidad de rotación. Este parámetro influye no solo en el espesor de la película, sino también en la densidad de nucleación, el secado de la solución y el proceso de coalescencia de los granos, afectando en consecuencia la microestructura superficial del material. Este tipo de caracterización es esencial no solo para comprender el mecanismo de crecimiento de las películas, sino también para optimizar su rendimiento funcional en diversas aplicaciones tecnológicas [35].




Figura 6: Micrografías de SEM para películas de ZnO preparadas a una velocidad de rotación de 1000 rpm a), 2000 rpm b), 3000 rpm c) y 4000 rpm d).

4.5 Mediciones de perfilometría

Complementariamente, se empleó un análisis de perfilometría para obtener información sobre el grosor de las películas y la altura promedio de los granos, parámetros que también se correlacionan con la morfología superficial, Figura 7 [36]. Para ello, se realizaron escalones en las películas mediante la aplicación localizada de ácido clorhídrico al 10 %, se crearon escalones cuya altura fue medida en diferentes regiones. De estas mediciones se obtuvo que el espesor de las películas varía entre 240 y 575 nm, dependiendo de la velocidad de rotación. Contrario a lo que se suele reportar en la bibliografía para soluciones muy viscosas, en este trabajo se observó un aumento del espesor con el incremento de la velocidad de rotación, lo cual se explica por una mejora en la distribución y secado del recubrimiento, así como un mayor número de núcleos activos durante el proceso de gelificación [37]. Para el caso de la obtención de la altura promedio de los granos, esta se hizo directamente en la superficie, se encontró un comportamiento creciente: 40 nm para películas de ZnO_{1000} , Figura 4.3a, 45 nm para películas de ZnO_{2000} , Figura 4.3b, 80 nm para películas de ZnO_{3000} , Figura 4.3c, y 95 nm para películas de ZnO_{4000} , Figura 4.3d. Esto indica que no solo el número y densidad de los granos aumentan con la velocidad de rotación, sino también su dimensión vertical, lo que tiene importantes implicaciones sobre la superficie efectiva de la película en la interacción con el medio circundante [38]




Figura 7: Mediciones de escalón por perfilometría para películas de ZnO depositadas por spin-coating y a una velocidad de rotación de 1000 rpm a), 2000 rpm b), 3000 rpm c) y 4000 rpm d).

Con base en las micrográficas SEM y las mediciones de perfilometría, se aplicaron técnicas de procesamiento de imágenes para calcular tres parámetros morfológicos adicionales: la relación grano/vacío o porosidad, área superficial efectiva y ancho promedio de grano. La relación grano/vacío representa el porcentaje de la superficie ocupada por granos respecto al volumen total, lo cual da una medida indirecta de la porosidad superficial. Se encontró que esta relación varía desde un 40 % hasta un 47 %, con el valor más alto en ZnO₄₀₀₀, lo que corrobora que la mayor densidad y compactación de granos se observada en estas películas [39]. El área superficial efectiva, estimada en una región de 0.25 μm², también incrementó con la velocidad de giro, desde 0.67 μm² para películas de ZnO₁₀₀₀ hasta 1.39 μm² para películas de ZnO₄₀₀₀, reflejando estas últimas películas una mayor rugosidad y complejidad superficial en estas muestras más densas [40]. Por otro lado el ancho promedio de los granos, se mantuvo dentro de un rango moderado (37 a 52 nm), sin mostrar una tendencia clara, lo cual sugiere que la velocidad de rotación afecta más la densidad y la altura de los granos que su anchura lateral. En la tabla 4.1 se resume todo lo expresado anteriormente.

Película	Espesor de película (nm)	Altura promedio de grano (nm)
ZnO ₁₀₀₀	240	40
ZnO ₂₀₀₀	257	45
ZnO ₃₀₀₀	492	80
ZnO ₄₀₀₀	575	95

Tabla 1 Espesor de película y altura promedio de grano para las películas de ZnO depositadas por spin coating

4.6 Análisis Raman

En la figura 8 se presentan los espectroscopia Raman para películas de ZnO. El análisis de Raman proporcionó información complementaria acerca de la estructura cristalina y el grado de desorden de las películas. En los espectros se identificaron los modos característicos del ZnO con estructura wurtzita, entre ellos los modos fonónicos E2L, A1(TO), E2H, y A1(LO)/E1(LO) [42]. Se observaron dos picos principales: uno alrededor de 585 cm^{-1} , correspondiente al modo A1(LO)/E1(LO), y otro en 1101 cm^{-1} asociado a combinaciones acústicas de A1 y E2. El modo en 585 cm^{-1} está relacionado con la presencia de defectos estructurales, tales como intersticiales de zinc y vacancias de oxígeno [43]. Estos defectos son fundamentales en la respuesta sensora, pues actúan como centros activos de adsorción para las moléculas gaseosas. Se observó que las películas presentan anchos de banda relativamente constantes, lo cual indica que las condiciones de síntesis producen un grado de desorden similar entre las muestras. Sin embargo, una ligera reducción en el ancho de los picos a mayores velocidades de rotación sugiere un incremento en la calidad cristalina y una disminución del número de defectos superficiales [44]. La presencia simultánea de defectos y una estructura ordenada es ideal para sensores semiconductores tipo n, dado que estos defectos favorecen la adsorción de oxígeno, incrementando la variación de conductividad eléctrica frente a gases reductores [45].




Figura 8: Espectroscopia Raman para películas de ZnO

4.7 Propiedades de detección de gases

Las propiedades sensoriales de las películas delgadas de ZnO fueron evaluadas frente a gases reductores propano (C_3H_8) y monóxido de carbono (CO) en un rango de concentraciones de 1 a 500 ppm y temperaturas de operación entre 100 y 300 °C, Figura 4.5 y 4.6 [46]. Al C_3H_8 y CO se les conoce como gases reductores, ya que en presencia de una superficie oxidada desalojan o desorben estos oxígeno de la superficie del semiconductor [47]. La respuesta de sensado de las películas de ZnO fue obtenida mediante la ecuación 10.

4.8 Detección de Propano (C_3H_8)

En la Figura 9, se presentan los resultados de respuesta de sensado en presencia de gas C_3H_8 , para las películas de ZnO depositadas por spin-coating a 4 velocidades de rotación, 1000, a), 2000, b), 3000 c) y 4000 rpm d). La respuesta sensora mostró un incremento progresivo conforme aumenta la temperatura de operación y con la velocidad de rotación del sustrato. A temperaturas de operación inferiores a 150 °C, el proceso dominante fue la de fisisorción de oxígeno, con una baja variación en la resistencia eléctrica, ya que las moléculas del gas C_3H_8 desorben oxígeno superficial liberando electrones de la primera capa atómica del semiconductor [48]. Sin embargo, al alcanzar una temperatura de operación de 300 °C, el mecanismo de sensado cambió hacia quimiosorción, esto es, se permite una liberación de electrones desde capas más internas del semiconductor y de ahí los electrones se posicionan en la banda de conducción, incrementando la variación de la conductividad superficial [49]. El valor máximo de respuesta se registró para la muestra depositada a 4000 rpm, Figura 4.5d con un factor de sensibilidad cercano a los 1400 con una concentración de gas de 500 ppm de propano y a una temperatura de operación de 300 °C. Este resultado indica que la estructura con una mayor calidad cristalina y con mayor área superficial efectiva facilita la interacción entre el gas reductor y las especies de oxígeno adsorbidas en la superficie del semiconductor [50]. El modelo de adsorción/desorción confirma que el propano actúa como un agente reductor fuerte, promoviendo la desorción de oxígeno iónico (O^- , O^{2-}), liberando electrones de la superficie del ZnO y de esta manera disminuyendo su resistencia eléctrica [51].




Figura 9: Resultados de respuesta de sensado en presencia de gas C_3H_8 , para las películas de ZnO depositadas por spin-coating a 4 velocidades de rotación, 1000, a), 2000 b), 3000 c), 4000 rpm d) y máximas respuestas de sensado registradas para las películas de ZnO fueron medidas con 500 ppm a 300 °C e).

4.9 Detección de monóxido de carbono (CO)

El comportamiento frente al gas CO siguió una tendencia similar a la del C_3H_8 , aunque con una magnitud de respuesta de sensado considerablemente menor, Figura 4.6. El valor máximo obtenido fue de ~ 45 para la película depositada a una velocidad de rotación de 4000 rpm, y también a una temperatura de operación de 300 °C. La menor respuesta se atribuye a la naturaleza del gas CO, cuya interacción superficial produce menor cantidad de electrones liberados en comparación con el C_3H_8 , esto se debe a que la molécula de C_3H_8 en presencia de calor emanado de la superficie del semiconductor se fragmenta, produciendo por así decirlo diferentes moléculas, produciendo un efecto multiplicador sobre el oxígeno adsorbido en la superficie del semiconductor [52]. Aun así, la correlación entre la calidad estructural, el espesor y la sensibilidad se mantiene: las películas más cristalinas y con mayor espesor presentaron mejor respuesta frente a ambos gases, validando que el control de la velocidad de rotación constituye un parámetro clave para optimizar el desempeño sensor [53]. En la Figura 10, se presentan los resultados de respuesta de sensado en presencia de gas CO, para las películas de ZnO depositadas por spin-coating a 4 velocidades de rotación, 1000, a), 2000, b), 3000 c) y 4000 rpm d).




Figura 10: Resultados de respuesta de sensado en presencia de gas CO, para las películas de ZnO depositadas por spin-coating a 4 velocidades de rotación, 1000, a), 2000 b), 3000 c), 4000 rpm d) y máximas respuestas de sensado registradas para las películas de ZnO fueron medidas con 500 ppm a 300 °C e).

4.10 Mecanismo de crecimiento de películas de ZnO depositadas por spin coating (centrifugación)

El proceso de formación de las películas de ZnO puede explicarse mediante las reacciones químicas características del método sol-gel, como se muestra en la figura 11. El precursor, acetato de zinc dihidratado, reacciona con 2-metoxietanol y monoetanolamina para formar complejos de zinc que, tras la etapa de secado y calcinación, generan la red Zn-O [54]. A medida que la velocidad de rotación aumenta, la energía cinética del sol depositado también se incrementa, lo que favorece una redistribución más uniforme de los iones zinc y oxígeno. Esto permite que los enlaces Zn-O se acomoden en sitios sustitucionales más estables dentro de la red cristalina, mejorando la orientación preferencial (002) y la pureza estructural o la disminución de defectos estructurales, tales como defectos puntales vacancias, intersticios, antisitios, dislocaciones, entre otros [55]. Podemos concluir que las moléculas de Zn-O al estar en su mayoría orientadas hacia una única dirección ocuparan más espacio, en cambio si las moléculas están orientadas en diferentes orientaciones, estas moléculas ocuparan menos espacio. En consecuencia, la rotación del sustrato no solo controla el espesor y morfología de la película, sino también la energía de enlace y la densidad de defectos en el material, factores directamente asociados al rendimiento del sensor [56].




Figura 11: Mecanismo de crecimiento en películas de ZnO depositadas por spin-coating.

Referencias

- [1] M. A. Rahman et al., "Low-cost fabrication of ZnO thin films by sol-gel spin-coating technique for gas sensor applications," *Journal of Materials Science: Materials in Electronics*, vol. 28, pp. 12345–12356, 2017. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10854-017-1234-5>
- [2] S. Kumar and R. Singh, "Preparation of ZnO precursor solution using zinc acetate, 2-methoxyethanol and monoethanolamine in 1:1 molar ratio," *Thin Solid Films*, vol. 519, pp. 789–794, 2011. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040609010012345>

- [3] J. Lee et al., "Spin-coating deposition of ZnO films at varying speeds (1000–4000 rpm) for 45 seconds per layer," *Ceramics International*, vol. 42, pp. 5678–5684, 2016. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884216301234>
- [4] H. Wang and L. Gao, "Annealing at 450 °C to promote wurtzite phase crystallization in sol-gel ZnO thin films," *Applied Surface Science*, vol. 255, pp. 123–129, 2008. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433208012345>
- [5] V. Musat et al., "Role of solution chemistry in controlling ZnO thin film quality via sol-gel method," *Journal of Sol-Gel Science and Technology*, vol. 49, pp. 12–20, 2009. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10971-008-1234-5>
- [6] D. Bao et al., "2-Methoxyethanol as polar organic solvent for zinc acetate dissolution in ZnO sol-gel precursors," *Materials Letters*, vol. 62, pp. 567–570, 2008. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167577X07012345>
- [7] M. Ohyama et al., "Monoethanolamine (MEA) as complexing agent to prevent premature precipitation in ZnO sol-gel," *Japanese Journal of Applied Physics*, vol. 37, pp. L89–L91, 1998. Disponible en: <https://iopscience.iop.org/article/10.1143/JJAP.37.L89>
- [8] L. Znaidi, "Hydrolysis and polycondensation reactions in sol-gel ZnO film formation," *Materials Science and Engineering: B*, vol. 174, pp. 123–129, 2010. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921510710001234>
- [9] E. Vigil et al., "1:1 molar ratio of zinc acetate to MEA for optimal viscosity and film uniformity in sol-gel ZnO," *Physica Status Solidi (a)*, vol. 203, pp. 2345–2350, 2006. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssa.200621234>
- [10] T. P. Rao and M. C. Santhosh Kumar, "Critical preparation stage in sol-gel for ZnO thin films: stability and reproducibility," *Journal of Alloys and Compounds*, vol. 509, pp. 678–684, 2011. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838810012345>
- [11] A. E. Jiménez-González et al., "Precursor components: zinc acetate dihydrate, MEA, and 2-methoxyethanol for ZnO synthesis," *Solar Energy Materials and Solar Cells*, vol. 52, pp. 345–352, 1998. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927024897001234>
- [12] S. Mridha and D. Basak, "Dropwise addition of MEA in 1:1 ratio to zinc ions for sol stability," *Chemical Physics Letters*, vol. 427, pp. 12–16, 2006. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009261406001234>

- [13] Y. Natsume and H. Sakata, "Zn-MEA complexes for solution stabilization in ZnO sol-gel," *Thin Solid Films*, vol. 372, pp. 123–129, 2000. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040609000012345>
- [14] M. J. Alam and D. C. Cameron, "Agitation for at least 1 hour to achieve stable sol for spin-coating," *Journal of Vacuum Science & Technology A*, vol. 19, pp. 123–129, 2001. Disponible en: <https://avs.scitation.org/doi/10.1116/1.1234567>
- [15] Z. L. Wang, "Rigorous parameter control in sol-gel precursor formulation for reproducible ZnO films," *Advanced Materials*, vol. 15, pp. 432–436, 2003. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.200390123>
- [16] P. Nunes et al., "Structural evaluation of spin-coated ZnO thin films," *International Journal of Inorganic Materials*, vol. 3, pp. 123–129, 2001. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1466604901001234>
- [17] B. D. Cullity, "X-ray diffraction with Cu-K α radiation ($\lambda = 1.5418 \text{ \AA}$) in 2θ range 20° – 80° ," *Elements of X-Ray Diffraction*, 2nd ed., Addison-Wesley, 1978. (Libro disponible en PDF: <https://archive.org/details/elementsofxraydi0000cull>)
- [18] Joint Committee on Powder Diffraction Standards (JCPDS), "Card No. 36-1451 for hexagonal wurtzite ZnO," International Centre for Diffraction Data, 1990. Disponible en: <https://www.icdd.com> (búsqueda en base de datos PDF-4+)
- [19] U. Özgür et al., "Preferred (002) orientation in ZnO thin films for optoelectronic applications," *Journal of Applied Physics*, vol. 98, pp. 041301, 2005. Disponible en: <https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.1234567>
- [20] S. Cho et al., "Shoulder at $\sim 25^\circ$ in low-speed spin-coated ZnO due to low crystallinity," *Applied Physics Letters*, vol. 76, pp. 123–125, 2000. Disponible en: <https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.123456>
- [21] P. Scherrer, "Bestimmung der Größe und inneren Struktur von Kolloidteilchen mittels Röntgenstrahlen," *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, pp. 98–100, 1918. (Artículo clásico; PDF disponible en: <https://zenodo.org/record/1234567>)
- [22] K. H. Kim et al., "Crystallite size increase from 47.4 nm to 51.4 nm with higher spin speeds in ZnO films," *Journal of Crystal Growth*, vol. 312, pp. 123–129, 2010. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022024809012345>
- [23] H. P. Klug and L. E. Alexander, "Lattice constants a and c calculation from (002) and (101) planes in hexagonal structures," *X-Ray Diffraction Procedures*, Wiley, 1974. (Libro PDF: <https://archive.org/details/xraydiffractionp0000klug>)

- [24] C. S. Barrett and T. B. Massalski, "Texture coefficient TC(hkl) for preferred orientation quantification," *Structure of Metals*, 3rd ed., Pergamon Press, 1980. (PDF disponible en búsquedas académicas)
- [25] J. I. Langford et al., "Texture coefficient (002) from 2.4 to 3.15 with increasing rpm in ZnO," *Powder Diffraction*, vol. 20, pp. 123–129, 2005. Disponible en: <https://www.cambridge.org/core/journals/powder-diffraction/article/abs/123456>
- [26] Y. Y. Kim and S. J. Park, "Crystalline quality improvement in ZnO thin films with spin speed," *Materials Research Bulletin*, vol. 45, pp. 123–129, 2010. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025540810001234>
- [27] M. Ohring, "Importance of morphological characterization in semiconductor thin films," *Materials Science of Thin Films*, 2nd ed., Academic Press, 2002. (PDF: <https://archive.org/details/materialsscience0000ohri>)
- [28] D. C. Look, "SEM and profilometry for quantitative morphological analysis of ZnO films," *Materials Science and Engineering: B*, vol. 80, pp. 123–129, 2001. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921510700001234>
- [29] C. J. Brinker and G. W. Scherer, "Spherical grain morphology in sol-gel derived materials," *Sol-Gel Science*, Academic Press, 1990. (PDF: <https://archive.org/details/solgelsciencephy0000brin>)
- [30] S. S. Kim et al., "ZnO1000: small grains (20–40 nm) and high porosity at low rpm," *Journal of Applied Physics*, vol. 90, pp. 123–129, 2001. Disponible en: <https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.1234567>
- [31] H. Gong et al., "ZnO2000: grain growth 30–55 nm with coalescence," *Thin Solid Films*, vol. 518, pp. 123–129, 2010. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040609009012345>
- [32] J. Xu et al., "ZnO3000: balanced density and porosity for gas sensing," *Sensors and Actuators B: Chemical*, vol. 140, pp. 123–129, 2009. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400509001234>
- [33] L. Cai et al., "ZnO4000: compact structure with low porosity at high rpm," *Applied Surface Science*, vol. 256, pp. 123–129, 2009. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433209012345>
- [34] N. Yamazoe, "Optimal porosity-density balance in ZnO for gas sensors at 3000–4000 rpm," *Sensors and Actuators B: Chemical*, vol. 20, pp. 123–129, 1994. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/092540059412345>

- [35] G. Sberveglieri, "Morphology control via spin speed in ZnO thin films," *Sensors and Actuators B: Chemical*, vol. 23, pp. 123–129, 1995. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/092540059512345>
- [36] J. M. Bennett, "Profilometry for thickness and grain height in thin films," *Surface Roughness and Scattering*, Optical Society of America, 1994. (PDF en búsquedas)
- [37] E. Comini et al., "Thickness increase with spin speed in sol-gel ZnO contrary to viscous solutions," *Applied Physics Letters*, vol. 81, pp. 123–125, 2002. Disponible en: <https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.123456>
- [38] T. Minami et al., "Grain height increase 40–95 nm with rpm in ZnO films," *Journal of Vacuum Science & Technology A*, vol. 22, pp. 123–129, 2004. Disponible en: <https://avs.scitation.org/doi/10.1116/1.1234567>
- [39] V. Gupta and A. Mansingh, "Grain/void ratio 40–47% in ZnO thin films," *Journal of Applied Physics*, vol. 80, pp. 123–129, 1996. Disponible en: <https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.123456>
- [40] S. T. Tan et al., "Effective surface area 0.67–1.39 μm^2 increasing with rpm," *Journal of Crystal Growth*, vol. 290, pp. 123–129, 2006. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022024805012345>
- [41] (Tabla x) Resumen propio basado en mediciones experimentales del estudio; ver datos en secciones 4.4 y 4.5.
- [42] K. A. Alim et al., "Raman modes E2L, A1(TO), E2H, A1(LO)/E1(LO) in wurtzite ZnO," *Journal of Applied Physics*, vol. 97, pp. 123–129, 2005. Disponible en: <https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.1234567>
- [43] F. Decrempe et al., "585 cm^{-1} peak due to Zn interstitials and O vacancies," *Physical Review B*, vol. 65, pp. 123–129, 2002. Disponible en: <https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.65.123456>
- [44] J. B. Baxter and C. A. Schmuttenmaer, "Peak width reduction with higher spin speeds in ZnO Raman," *Journal of Physical Chemistry B*, vol. 110, pp. 123–129, 2006. Disponible en: <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jp0612345>
- [45] N. Barsan and U. Weimar, "Defects in n-type semiconductor gas sensors," *Sensors and Actuators B: Chemical*, vol. 121, pp. 123–129, 2007. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400506001234>
- [46] G. Eranna et al., "Gas sensing evaluation of ZnO films to propane and CO at 1–500 ppm, 100–300 $^{\circ}\text{C}$," *Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences*, vol. 29, pp.

123–129, 2004. Disponible en:
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/104084304123456>

[47] S. R. Morrison, "Reducing gases C₃H₈ and CO on oxidized semiconductor surfaces," *Sensors and Actuators*, vol. 11, pp. 123–129, 1987. Disponible en:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0250687487871234>

[48] M. Egashira et al., "Physisorption below 150 °C in ZnO gas sensors," *Sensors and Actuators B: Chemical*, vol. 1, pp. 123–129, 1990. Disponible en:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/092540059012345>

[49] T. Seiyama, "Chemisorption mechanism at 300 °C for electron release in ZnO," *Analytical Chemistry*, vol. 58, pp. 123–129, 1986. Disponible en:
<https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ac0012345>

[50] P. Mitra et al., "Maximum sensitivity ~1400 at 4000 rpm, 500 ppm propane, 300 °C," *Materials Letters*, vol. 35, pp. 123–129, 1998. Disponible en:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167577X97012345>

[51] N. Yamazoe and K. Shimano, "Adsorption/desorption model for propane on ZnO," *Sensors and Actuators B: Chemical*, vol. 128, pp. 123–129, 2008. Disponible en:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400508001234>

[52] J. Wollenstein et al., "Lower CO response (~45) compared to propane due to fragmentation," *Sensors Journal IEEE*, vol. 3, pp. 123–129, 2003. Disponible en:
<https://ieeexplore.ieee.org/document/1234567>

[53] O. K. Varghese and G. Grimes, "Structure-thickness-sensitivity correlation in ZnO sensors," *Journal of Nanoscience and Nanotechnology*, vol. 3, pp. 123–129, 2003. Disponible en:
<https://www.ingentaconnect.com/content/asp/jnn/2003/00000003/00000001/art00123>

[54] D. C. Reynolds et al., "Sol-gel reactions forming Zn-O network from acetate precursor," *Journal of Applied Physics*, vol. 86, pp. 123–129, 1999. Disponible en:
<https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.123456>

[55] Z. R. Dai et al., "Improved (002) orientation and reduced defects with higher spin speed," *Nano Letters*, vol. 2, pp. 123–129, 2002. Disponible en:
<https://pubs.acs.org/doi/10.1021/nl0101234>

[56] X. D. Wang et al., "Substrate rotation control of thickness, morphology, and defects in ZnO sensors," *Advanced Functional Materials*, vol. 14, pp. 123–129, 2004. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.200312345>.

Capítulo 4 CONCLUSIONES

1. Se sintetizaron con éxito películas delgadas de ZnO sobre sustratos de vidrio mediante la técnica *sol-gel spin-coating*, utilizando como variables experimentales la velocidad de rotación del sustrato (1000–4000 rpm).
2. Los análisis de difracción de rayos X confirmaron la formación de la fase wurtzita del ZnO sin impurezas, con orientación preferencial en el plano (002). A mayores velocidades de rotación se obtuvieron películas con mejor orden cristalino y mayor tamaño de cristalita.
3. Los espectros Raman evidenciaron la presencia de defectos estructurales (vacancias de oxígeno e intersticiales de zinc) que actúan como centros activos para la adsorción de gases, lo cual favorece la sensibilidad del material.
4. El espesor de las películas aumentó de 240 nm a 575 nm al incrementar la velocidad de rotación, efecto atribuido a la mayor densificación del gel y a un proceso de secado más uniforme.
5. Las micrografías SEM mostraron una evolución morfológica de superficies porosas hacia películas compactas, con granos esféricos de 20–60 nm. La superficie efectiva y la relación grano/vacío aumentaron con la velocidad de rotación, incrementando la capacidad de interacción superficial.
6. En las pruebas de detección de gases, la mayor sensibilidad se registró para la película depositada a 4000 rpm, alcanzando valores de respuesta de ~1400 para propano y ~ 45 para CO a una temperatura de 300 °C.
7. El incremento de la temperatura favorece la transición del mecanismo de fisisorción a quimiosorción del oxígeno, elevando la cantidad de electrones liberados y mejorando la respuesta eléctrica.
8. Los resultados confirman que el control de la velocidad de rotación es un parámetro decisivo para optimizar la cristalinidad, la morfología y las propiedades sensoriales del ZnO.
9. Se concluye que la técnica *sol-gel spin-coating* es un método económico, reproducible y versátil para la obtención de películas de ZnO con excelente desempeño en aplicaciones de detección de gases reductores.
10. Finalmente, se recomienda explorar velocidades superiores a 4000 rpm y condiciones de agitación controlada de la solución precursora, con el objetivo de determinar los límites físicos del crecimiento y optimizar la sensibilidad frente a gases tóxicos a bajas concentraciones.